

浮雕质感涂料施工

产品名称	浮雕质感涂料施工
公司名称	宁波江东点亮环境工程有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:宁波岩彩 型号:宁波仿石涂料
公司地址	宁波市江东区宁穿路248号607
联系电话	0574-87968629 18957861368

产品详情

浮雕质感涂料施工

工艺流程：

本涂料施工建议在室外门窗、灯具安装完毕后进行。先做墙面，最后作分格缝。

操作程序如下所示：

清理基层——基层修补——满批腻子——涂刷渗透底涂——喷浮雕骨料——压花干燥——涂刷二道面漆

操作方法：

1) 基层清理与修补：

- a. 清除基层表面灰尘和其它粘附物，如脱模剂、油污等。
 - b. 将凸起部分敲掉或打磨平整；空鼓部分应敲掉后重新抹面并待其干燥。
 - c. 用腻子填补孔洞和凹陷；用铲刀、钢丝刷将表面浮浆及疏松、粉化部分除去，用腻子修补、表面的麻面孔洞、裂缝。
 - d. 墙面泛碱起霜时用稀盐酸溶液或硫酸锌溶液刷洗，最后再用清水洗净。
 - e. 木质基层应将木毛砂平。
 - f. 对基层原有涂层应视不同情况区别对待：疏松、起壳、脆裂的旧涂层应将其铲除；粘附牢固的旧涂层用砂纸打毛；不耐水的涂层应全部铲除。
- ##### 2) 涂刷底漆：

用滚筒或喷涂工具均匀涂刷一遍底漆。涂刷时应自上而下，自左而右地均匀涂刷，尤其是阴阳角部位。注意不要漏刷，不能有气泡。底漆干后如有必要可局部复补腻子，干后打磨平整。底漆必须干燥4小时后方可进入下道工序。3) 喷涂骨料：

将骨料搅拌均匀后将入专用喷枪，开动空压机，使喷涂压力控制在0.4~0.7 mpa (4~7 kg / cm²)，开启喷枪，自上而下均匀喷涂一遍，喷枪与墙面的距离约为30~60 cm，喷涂中应使喷枪与墙面保持垂直。

4) 压花造型：

根据客户需要及实际情况，此工序有时不作要求。当浮雕涂料基本不沾手时（通常是喷涂后5~15 min内），用光滑滚筒蘸100号溶剂油或白定油将凸出部分轻轻压平，形成喷压状效果，注意不得留压痕。

5) 涂刷面漆：

将面漆涂料按产品说明要求搅拌均匀。必要时，可以用水按产品说明书中规定的比例稀释，彻底搅拌均匀后使用。辊涂时自上而下，自左而右进行，涂刷方向与行程应一致。每个涂刷面均应从边缘开始，向另一侧涂刷并应一次完成，以免出现接痕。同一个分隔层内的墙面，必须保证一次性施工完毕，进行湿边搭接。涂料接缝应在分格缝处，涂饰应均匀，不能有气泡，不得漏涂。面漆必须干燥4小时后