

# 复合管道衬里、球磨机、旋流器涡流机衬里专用PU胶

产品名称	复合管道衬里、球磨机、旋流器涡流机衬里专用PU胶
公司名称	襄樊市开利橡胶化工有限公司
价格	47.00/公斤
规格参数	型号:JRC-5109 树脂胶的分类:聚氨酯胶
公司地址	中国 湖北 襄樊市樊城区 华中光彩化工大市场6-18
联系电话	86 0710 3682998 15608671139

## 产品详情

型号	JRC-5109	粘合材料类型	皮革、橡胶类、石材类、金属类、木材类、水泥制品、陶瓷
树脂胶的分类	聚氨酯胶	剪切强度	10.5 (MPa)
有效物质	100 ( % )	活性使用期	25 ( min )
工作温度	130 ( )	保质期	6 ( 个月 )
执行标准	GB		

### 弹性耐磨胶jrc-357

#### 性能特点

弹性耐磨胶由a、b组分组成，该胶粘度稀，粘接力强，具有超强耐磨性，耐酸碱防腐性优良。涂装方便，可室温固化。主要用于管道、金属壳体内部涂覆保护，具有如下特点

胶体有弹性，与耐磨粒料粘接牢，比环氧类胶耐磨性更好；固化物硬度高，拉伸强度高；粘接范围广，对橡胶、皮革、陶瓷、金属等均具有良好的粘接性。耐水、耐油、耐老化性很好，具有阻燃性。

#### 使用方法：

清洁待粘面，去除油渍、粉尘等杂质。涂刷底涂剂。按主剂：固化剂=3:1的比例，将主剂和固化剂混合搅拌均匀，即可使用。室温固化24小时，或90/3小时

物性指标：

项目	单位	规格	检测方法
混合物粘度	pa.s	6.8	gb/t 2794
适用期	小时	0.5	
硬度	邵氏-a	90	邵氏硬度计
拉伸强度	mpa	24.8	gb/t 2568
伸长率	%	420	gb/t 2568
撕裂强度	kn/m	55.2	gb 529
阿克隆磨耗	cm <sup>3</sup> /1.61km	0.33	
耐酸性	20%稀盐酸	90天不脱粘	自测

产品规格：

本产品有5kg/桶和25kg/桶两种桶包装，也可按用户要求包装。

注意事项：

先将主剂和固化剂搅匀，再按给定配比称量，务必混合搅拌均匀。配胶后请及时使用，以避免因胶变稠造成浪费。及时盖紧主剂和固化剂桶盖，以防水分和杂质污染本胶。

贮存：

本胶为一般化学品，运输贮存过程中，应注意防水、防明火，阴凉干燥处保存，贮存期为6个月。

欢迎致电手机15608671139 李