

# 环氧树脂耐高温固化剂 东顺

产品名称	环氧树脂耐高温固化剂 东顺
公司名称	襄樊市开利橡胶化工有限公司
价格	135.00/公斤
规格参数	品牌:东顺 型号:JRC-681
公司地址	中国 湖北 襄樊市樊城区 华中光彩化工大市场6-18
联系电话	86 0710 3682998 15608671139

## 产品详情

品牌 东顺 型号 JRC-681

(jrc-681) 耐高温环氧树脂固化剂

### 一、简介

jrc-681是环氧类双组份胶粘剂的耐高温固化剂，系芳香胺加成改性物，与环氧树脂按比例混合后，可室温固化，加热固化物耐热可达300 。固化物强度高，粘接力好，使用期长，是一种无毒、经济、有效的固化剂。多年来，jrc-681固化剂主要用于矿山、油田管道耐热防腐、污水处理设备、除尘脱硫设备等恶劣条件下的设备防腐保护。

### 二、特点

粘度稀，气味小；固体含量99%以上，避免了资源浪费和污染环境；胶层附着力强，内聚强度高，坚韧密实；与通用环氧e-51混合后，耐热可达300 以上；

### 三、使用方法

#### 配料

e-51 : jrc-681= 100 : 25-30

按此配比，将主剂和固化剂称量至配胶容器中，混合搅拌均匀即可使用。

### 2.施工

刷涂，也可刮涂。

### 3.固化条件

该胶粘剂在室温下

表干时间 4小时。

初步固化 24小时

加热固化 80 /2小时+120 /3小时

## 四、性能指标

jrc-681环氧固化剂主要性能指标

表1

项目	单位	规格	检测方法
外观	—	浅棕色液体	目测
粘度 (25 )	mpa · s	800 ± 100	ndj-1旋转粘度计， 4号转子，6rpm。
密度 (25 )	g/cm	1.07 ± 0.05	密度计法
凝固点		< -14	
胺值	mkoh/g	370-420	
毒性	ld	> 5000	

## 六、包装、运输和贮存

本品用铁桶和塑料桶包装。每桶净重25kg和200kg；在运输过程中，严禁开盖及包装破损，注意防潮，避免日晒雨淋；本品应贮存于阴凉、干燥的库房内，贮存期为一年。超期经检验合格后仍可使用。