

SKS93模具钢锻圆 轧圆 毛圆 黑皮棒 光亮

产品名称	SKS93模具钢锻圆 轧圆 毛圆 黑皮棒 光亮
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

SKS93日本高周波SKS93不变形工具钢，JIS G4404，SKS93精炼钢，质量稳定，淬透性良好，油冷淬硬，韧性和耐磨性好，工具经久耐用。SKS93油钢系在SK3成分中添加少许的Cr（铬），以改善通常炭素工具钢易碎裂的性质，而达到延长工具的寿命。少量生产用碳素工具钢。油淬火用，热处理容易。SKS93化学成分：C 碳 :1.00-1.10Si 硅 :0.15-0.50Mn 锰 :0.60-1.10Cr 铬 :0.10-0.50P 磷 :0.030以下S 硫 :0.030以下SKS93用途：量规、剃刀、锉刀、切削工具：回火温度150~200；冲裁模、冲压模、弯曲模、精整模：回火温度180~230；钢凿、木工用刃具：回火温度200~250。有三个方面：增大钢的淬透性，淬透性是指钢淬火时，从表层起淬成马氏体层的深度，是取得良好综合性能的主要参数，除Co外，几乎所有合金元素如Mn、Mo、Cr、Ni、Si和C、N、B等都能提高钢的淬透性，其中Mn、Mo、Cr、B的作用强，其次是Ni、Si、Cu，而强碳化物形成元素如V、Ti、Nb等，只有溶于奥氏体中时才能增大钢的淬透性，影响钢的回火过程，由于合金元素在回火时能阻碍钢中各种原子的扩散，因而在同样温度下和碳素钢相比，一般均起到延迟马氏体的分解和碳化物的聚集长大作用，从而提高钢的回火稳定性，即提高钢的抗回火软化能力，V、W、Ti、Cr、Mo、Si的作用比较显著，Al、Mn、Ni的作用不明显。

SKS93【选择与我合作的好处】

SKS93 选择与我合作，那是您英明正确的选择，因为我们与众不同，独具优势：

- (1)、SKS93因为我们专业：我们专营特钢8年，所以专门的事，要找专业的人；
- (2)、SKS93因为我们库存充足：常备库存万吨，能满足您的需求；
- (3)、SKS93因为我们保质保量：所有货源渠道均正宗，有据可查；
- (4)、SKS93因为我们价格有优势：我们有专门的团队研究钢材价格涨跌，能把握最好的进货时机，以优势的价格跟钢厂进货，所以价格在同行中有足够的竞争力；
- (5)、SKS93因为我们承诺：jiayi赔十，可写进合同，保障您的权益。