

# PVC环保稳定剂 广东炜林纳稳定剂多少钱一吨

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | PVC环保稳定剂 广东炜林纳稳定剂多少钱一吨       |
| 公司名称 | 广东炜林纳新材料科技股份有限公司             |
| 价格   | 17.00/千克                     |
| 规格参数 | 品牌:炜林纳<br>型号:WWP             |
| 公司地址 | 广东 佛山 高明区 沧江工业园西园            |
| 联系电话 | 86-0757-66871832 13928694575 |

## 产品详情

惠州PVC环保稳定剂 广东炜林纳稳定剂多少钱一吨 产品说明

管材稀土钙锌稳定剂 ..... 型号：WWP-G01A/B粒料  
 品牌：炜林纳 规格：25kg/包 是否生产厂家：是 产地：广东佛山 主要用途：排水管用,无尘造粒  
 特色服务：免费提供整体配方设计及现场 立即咨询：135-9050-5209 产品简介

WWP-G系列管材稀土钙锌稳定剂，是我司承担国家‘863’高技术研究项目成果转化而成的高科技产品，它由适量稀土和/或水滑石，钙、锌等有机功能化合物，搭配内外润滑剂、高效协效剂等组合而成，通过公司独特的合成和调优复合技术制得的一种新型多功能无铅热稳定剂，可满足PVC给水管、排水管、注塑管件的生产要求。无毒、环保、生产无尘，通过SGS检测，符合ROHS环保标准要求。 理化指标

项目 外观 挥发度(105℃, 2h) (%) 金属氧化物含量, % 表观密度g/cm<sup>3</sup> WWP-G  
 微黄或微红色条状粒子 3.5 10 0.2-0.7 产品特点  
 无毒、环保，无有害重金属, 无尘卫生，可取代传统 铅盐稳定剂 .....  
 优异的热稳定性、润滑性和耐候性，抗硫化污染 .....  
 抗析出、成型加工稳定性好，可提高挤出速度， .....  
 较宽的加工适应性，满足不同型号管材的加工需求， ..... 产品应用

数据对比  
 炜林纳管材钙锌稳定剂WWP-G与进口管材钙锌稳定剂比较 实验配方 PVC 轻钙 CPE  
 R-TiO<sub>2</sub> 进口钙锌稳定剂 WWP-G 100 10 4 2 3.0 —— 100 10 4 2 —— 3.0 流变数据 项目 最大值  
 最大值 塑化 时间 塑化 温度 平衡 扭矩 平衡 温度 老化 时间 (min)  
 进口管材钙锌稳定剂 11.4 24.1 153 182.8 20.9 190.5 13.1 稀土钙锌稳定剂WWP-G 12.1 23.4 151 182.7 20.8 190.1  
 13.8 烘箱静态 (190℃) 进口管材钙锌稳定剂 炜林纳管材稀土钙锌稳定剂WWP-G  
 双辊动态老化 (200℃) 进口管材钙锌稳定剂 炜林纳管材稀土钙锌稳定剂WWP-G  
 炜林纳管材稀土钙锌稳定剂WWP-G应用评价——重庆某管材企业 项目 指标 测试参数 检测结果  
 测试方法 备注 密度, g/cm<sup>3</sup> 1.35~1.46 23 WWP-G 1.458 GB/T1033-1998中A法 合格 有机锡生产料 1.413  
 合格 纵向回缩率, % 5 150℃, 1h WWP-G 3.69 GB/T6670-2001 合格 有机锡生产料 3.92 合格 液压试验  
 无破裂, 无渗漏 20℃, 38MPa WWP-G 8.10MPa维持1h> 后无破裂无渗透 GB/T6111-2003 合格 有机锡生产料  
 8.70维持55分钟后 无破裂无渗透 不合格 落锤冲击 20J 0℃, 1h D25, 4Kg WWP-G 38J不破, 42J破裂

GB/T14152-2001 合格 有机锡生产料 38J不破，40J破裂 合格 二氯甲烷浸渍 表面变化不劣与4N 常温，15min  
WWP-G 4N GB/T13526-1992 合格 有机锡生产料 4N 合格 检测报告

以上技术资料是经过充分实验获得的，不做任何承诺，客户在使用过程中具体用量要根据配方，设备，工艺等条件综合考虑。 咨询电话（刘小姐）：13590505209 QQ：1918950477