

复古地坪施工方案

产品名称	复古地坪施工方案
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	16.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:01
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

一、素地要求：

养护期：对于新做水泥地面，要求养护达28天以上，地面含水率在8%以下。

筒朴测试地面含水率的方法：塑料薄膜法（ASTM4263）：把45cm × 45cm塑料薄膜平放在混凝土表面，用胶带纸密封四边16小时后，薄膜下泛起水珠或混凝土表面变黑，说明混凝土过湿，不宜涂装）

断水处理：对于一楼地面，要求水泥混凝土结构中，已确实实施作防水防潮层，能有效防止地下水气渗出地表，否则，施作地坪涂料时会有起水泡、脱层等隐患。

粉光强度：3000PSI（210kgf/cm²或C-25）以上。

您可以用钥匙或十字批在地上用力划一下，看看地面有没有起粉或划痕，假如没有，说明地面硬度达到做复古漆的要求。

二、天气前提：

阴雨天或天色相对湿度高于85%时，或气温在5℃以下，应避免施工，以防漆面不亮、发白、不干或硬度不够等现象。

三、场地预备：

施工现场须清走所有杂物，避免交叉施工，禁止无关职员出入施工现场，地面不得有积水和油污，须保持干燥洁净。现场需要可接380V-220V电源和水。

四、施工距离时间：

每两道漆层之间的施工距离时间为：8-12小时。

详细距离时间要根据以下因素：材料的不同、漆层的厚薄、气温的高低。

五、施工方法：

1、素地处理：水泥素地必需彻底干燥，地面不得有油污，地面不能用水清洗，依素地状况做好打磨、修补、除尘工作；

2、将复古地坪漆A组份与B组份按重量比2:1混合平均，用电子称来配料，留意一次配料不宜过多，混合好的材料常温20℃时可使用时间约20分钟，用预备好的耐溶剂滚筒滚涂一道，墙角等滚涂不到的地

方用毛刷刷涂；

3.复古漆的涂布3-5遍才能成膜，第一第二遍都会被水泥吸收，每遍漆的涂布距离时间为5小时以上（务必确认每遍彻底干燥后再涂布下一道）。每次调配材料不得多于6Kg，用多少调多少，配料后10分钟未用完，会在桶内凝固。

4.对表面质感要求高的，在每遍漆干后打磨(局部点磨)，最后一遍面层漆无需打磨。施工完成24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长）

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/81.html>