

水性抗闪锈防腐抑制剂ZH-8031

产品名称	水性抗闪锈防腐抑制剂ZH-8031
公司名称	黄山市中昊新材料有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	主要成分:有机锌螯合物 外观:浅黄色透明液体 PH值:8-9
公司地址	安徽省黄山市休宁县万宁工业园
联系电话	0559-2662789 13855900598

产品详情

水性抗闪锈防腐蚀抑制剂

ZH-8031

产品介绍

ZH-8031是一款水性有机锌螯合物抗闪锈防腐蚀抑制剂。对含铁基材表现出强亲合力，在干燥期间可改变为非水溶性或可溶性锌螯合物，水敏感性下降干燥后形成一个防蚀作用的钝化层。防止闪蚀，锈蚀的生成。在水中可乳化，所以也可用作临时防腐蚀抑制剂。在水性涂料中作为防腐蚀抑制剂来防止“闪蚀”的形成，也可用作储存罐的防腐蚀抑制剂。具有亚硝酸盐含量少优点。

物化指标

主要成分	有机锌螯合物
外观	浅黄色透明液体
PH值	8-9
粘度	250mPa.s
闪点	> 100

应用领域

各类水性涂料，如：水性醇酸树脂涂料、丙烯酸类涂料、环氧类涂料和涂料分散体等水性防锈漆、水性

金属漆、水性汽车漆、水性塑胶漆、水性钢结构防腐、水性机电涂料；

用作储存罐的防腐蚀抑制剂；

用作金属表面的临时防腐抑制剂。

主要特性

阻止含铁基材上干燥期间闪蚀，锈蚀的生成；

水敏感性下降干燥后形成一个防蚀作用的钝化层；

亚硝酸盐含量少。

添加量及使用方法

1. 为阻止闪蚀，锈蚀的生成，在涂料生产的后阶段加入，对总量0.7—1.2%；
2. 为阻止储存罐内的腐蚀，可使用浓度为0.1—0.3%；
3. 作为金属表面的临时防腐抑制剂。可在金属表面喷上2% ZH-8031液体。推荐在涂料中没有添加ZH-8031的情况下应用，这样可以防止施工后的早期腐蚀。

包 装 25kg/桶

储存条件

远离热及火源，保存温度4-30

置于阴凉通风处，容器保持紧密

有效期自生产之日起6个月