

美国盈速粒节能验收外墙涂料广东省总代理

产品名称	美国盈速粒节能验收外墙涂料广东省总代理
公司名称	广州衡江建材有限公司
价格	880.00/kg
规格参数	品牌:盈速粒 型号:盈速粒
公司地址	广东省广州市天河区中山大道中1216号盈丰大厦613
联系电话	13642670055

产品详情

1、基体处理

涂装作业前，应去除基体表面的油污、残锈、氧化皮等。推荐使用具有中度碱性的水性清洗剂（肥皂水即可）清除油污，然后用清水冲净，干燥后施工。

所有待涂钢材表面必须喷丸或喷砂达到Sa2.5级要求。局部修补涂层时，钢材表面必须打磨到St3级；手工打磨到要求也可。

喷丸、喷砂过程中和施工后，钢材表面必须避免油脂重新沾污。喷砂用压缩空气必须装有性能良好的油水分离器。除锈后的钢材必须严格避免重复沾污油脂。质量检查人员和涂装施工人员不可穿戴沾有油污的工作鞋、工作服、手套对未涂装的钢结构进行质量检查和涂装施工。

表面粗糙度要求控制在 $25 \sim 40 \mu\text{m}$ 范围内。

2、涂料混合

I 配比：主剂 固化剂 = 9:1（重量比），请依据说明书配比。

I 混合时，应在不断搅拌液体组分的情况下，缓缓倒入固体组分。否则，容易结块，我们强烈推荐使用机械搅拌，以使涂料混合均匀。

I 混合后，将混合好的涂料用40目筛网过滤，并倒入另一只容器中。要求持续不断地缓缓地搅拌，以使涂料始终处于悬浮状态中。

I 混合后的涂料有效期5小时，请根据施工进度安排使用。

3、环境条件

喷涂作业应在喷砂除锈后尽快进行，一般不应超过5小时。钢材表面温度和环境温度一般不低于 10°C ，表面温度至少应高于露点 3°C 以上。空气相对湿度不超过85%；当环境温度为 $5 \sim 10^{\circ}\text{C}$ 时，应视涂层表干速度，如果表干在30分钟之内，则可以施工。 5°C 以下应停止施工。

4、涂装说明

I 本涂料可以使用刷涂、无气喷涂和空气辅助喷涂方法施工。

I 第一道涂层表干后继续进行涂装，直至规定厚度。

I 表干时间20-40分钟，实干24小时。

I 推荐涂层厚度在：70~115 μm 。

5、有效期

本产品自包装之日起，有效期一年。