

# Incoloy 800HT镍合金现货供应

产品名称	Incoloy 800HT镍合金现货供应
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

Incoloy 800H与800合金相似，但在650 ° C ( 1200 ° F ) 以上的应用中具有改善的蠕变和应力破裂特性。它耐高温氧化，渗碳和氮化，广泛用于石油化工和热处理。Incoloy 800HT类似于合金800H，但具有更控制的成分。合金800H和800HT是中间温度 ( 620-925 ° C或1150-1700 ° F ) 的标准材料。这些合金将耐腐蚀性与强度和冶金稳定性相结合。Incoloy 800H / HT应用包括氢气重整器歧管和尾纤管道，二乙烯炉管，输送管道和高温压力容器。化学成分牌号 Ni% 铬% 铁% C% 锰% S% Si% 铜% 铝% Ti% 铝+钛% Incoloy 800H 30.5-35.0 19.0-23.0 余量0.05-0.10 1.50 0.015 1.0 0.75 0.15-0.60 0.15-0.60 0.30-1.20 Incoloy 800HT 30.0-35.0 19.0-23.0 余量0.06-0.10 1.50 0.015 1.0 0.75 0.25-0.60 0.25-0.60 0.85-1.20 名称 Incoloy 800H 美国 N08810 材料编号 1.4958 Incoloy 800HT 美国 N08811 材料编号 1.4959 产品规格 Incoloy 800H / HT 线：ISO 9724 Incoloy 800H / HT 棒：ASTM B408 Incoloy 800H / HT 锻造：ASTM B564 Incoloy 800H / HT 管/管：ASTM B163 / B407 / B755 / B751 Incoloy 800H / HT 板材/带材：ASTM A240 / A480 / B409 / B609 Incoloy 800H / HT 物理特性 密度：8.0克/厘米<sup>3</sup> 熔点：1370 ° C-1400 ° C Incoloy 800H / HT 机械性能 抗拉强度：450 MPa 屈服强度：170 MPa 伸长率：35% Incoloy 800H / HT 的焊接 800H和800HT合金具有与合金800相同的良好焊接性。两者通常用于要求高蠕变 - 断裂强度的应用，并且应与具有适合于预期使用温度的强度特性的焊接产品连接。填充金属82用于气体保护焊接。特种合金厂家对其产品的价格是如何制定的？特种合金产品价格不是一成不变的，而且如今产品在不断发展，制作产品使用的原材料也不断地更新换代，所以为了买到性价比高的产品，建议买家选择多家进行实地考察。Incoloy 800HT镍铝合金粉经碱处理，形成骨架镍催化剂 ( 又名雷尼镍催化剂 ) ，它具有加氢，脱氢，脱酸，氧化，加氢化等作用，它广泛应用于石油化工，，油脂，香料，染料，合成纤维等工业上，由于骨架镍的催化性高，价格较同类作用的催化剂低，导热性能好，机械强度高，对毒物不敏感等优点，各用户欢迎。Incoloy 800HT另外哈氏合金不仅具备很强的抗腐蚀性能，材料的稳定性也很高，在安装使用合金材料的过程中不容易受到环境的影响，合金材料非常稳定可靠，因为合金材料具备这些优势，所以它的应用范围也开始不断扩展，在航空领域和化学领域中都可以看到这种合金材料的应用。Incoloy 800HT