GMP标准厂房环氧地坪漆施工方案

产品名称	GMP标准厂房环氧地坪漆施工方案
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	28.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:02
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

GMP标准厂房环氧地坪漆施工方案

环氧树脂自流平地坪

产品特点：

表面平滑、美观，达镜面效果；耐酸、碱、盐、防尘、耐磨、耐压、耐冲击；根据不同使用要求，可制作成防滑地坪、防静电地坪。

适用范围：

适用于制药厂GMP生产车间、仓库、机场、车站等场所，也可用于学校、办公室、工业厂房、车间等地面的涂装。

素地查看与处理：

1、采用专用地坪磨光机将地坪疏松层、水泥渍、石灰腊等异物除掉，并将不平整处打磨平整。

2、起砂、起鼓应处理干净，并用环氧砂浆修补。

3、有油污、油渍或其他污物时要清洗干净后，再进行打磨处理。

注：基层素地下是否做有防水处理，表面平整、坚固、不起砂、无疏松、无水、油、有机溶剂等。

施工方法：

1、环氧树脂底漆涂装：将环氧树脂底漆主剂充分搅拌均匀，再严格按主剂、固化剂的配比，用专业手提式搅拌机充分搅拌均匀，滚涂或批刮在清扫干净的地面上。

2、环氧树脂砂浆中涂涂装：在环氧树脂底漆干后，将环氧树脂中涂主剂充分搅拌均匀，再严格按主剂、固化剂的配比，充分搅拌均匀后，加入适量的石英砂，（加入时要慢慢加入，同时低速搅拌），用刮刀将配制好的环氧树脂中涂批涂一遍，以填补地坪的孔洞。完全干燥后，可在批刮第地二遍环氧树脂中涂，以增加地坪厚度，提高抗压能力。

3、待环氧树脂砂浆中涂完全干燥后，用磨光机、砂纸等打磨，将批涂产生的刀痕、不平整之处及颗粒打磨掉，并用吸尘器将灰尘处理干净。

4、 无溶剂环氧树脂自流平面涂施工：将无溶剂环氧树脂自流平面漆主剂与固化剂按比

例配制搅拌均匀后，用专用锯齿镘刀镘流施工，以保持地坪的平整光洁，提高防腐性，耐压能力。

来自：http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/132.html