

硅PU球场材料施工

产品名称	硅PU球场材料施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:3-8mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

硅PU球场材料施工性硅PU球场材料硅PU球场材料由硅改性聚氨酯弹性材料作为涂料，分多层（底涂、弹性层、加强层、面层）涂刮而成的新型球场材料，

硅PU球场材料施工

水性硅PU球场材料

硅PU球场材料由硅改性聚氨酯弹性材料作为涂料，分多层（底涂、弹性层、加强层、面层）涂刮而成的新型球场材料，属于一种健康型弹性合成球场地面系统，一般厚度为3-5mm，新国标要求少8mm厚度，使用年限7-8年。

应用范围：室内外篮球场、网球场、羽毛球场、幼儿园运动场，健身路径等

场地基础

新水泥混凝土基础

（1基础要求：平整、坚硬、表面粗糙、无返砂现象、不能出现断裂和细缝；表面不能有浮出的水泥粉，确保基础不起砂不起粉,水泥厚度不低于100毫米。

强度：水泥混凝土强度标号达到C25。（下图，强度均未达到要求）

平整度：用3m直尺误差 3mm，

排水坡度：根据田联场准，横向坡度(由外沿向内沿，垂直于跑进方向)应 1%；其跑道的纵向坡度(跑进方向)应 0.1%；它区域按田赛或径赛要求。场地设计应在内环开挖排水沟以排水。

养护：混凝土浇筑后必须保水养护不少于7天，总养护期不少于28天。

(2) 切割伸缩缝

新水泥混凝土基础浇筑后两天内必须切割合理伸缩缝，原则以不大于6*6m为一方块切割，若分板块浇筑的板块间必须切割温度缝，切割温度缝要求宽为6-8mm，不少于30mm.

3) 打磨.酸洗

磨平基础表面，铲除松散处

测试水泥基础PH值，即酸碱度的测试。

方法：用PH5-6水湿润的试纸测试，

如PH值在6.8-7.8之间为弱碱性基础，用3%的稀盐酸或草酸刷洗场地；如PH值在7.8-10则用6%左右的稀盐酸或草酸刷洗地；

如PH值大于10为强碱不宜施工，否则一段时间会因为碱迁移而胶面脱层。

用清水湿润基础（稀盐酸渗入基础里面），以浓度为6%左右的稀盐酸按1：20的配比与水混合泼洒均匀泼洒并洗刷基面，再用清水冲洗干净（一般冲洗两遍）

用清水冲洗干净，确保无盐酸残留，基面应无白色粉化物及浮松物，晾干地面，圈划出积水处并标记积水