

自结纹塑胶跑道施工工艺标准

产品名称	自结纹塑胶跑道施工工艺标准
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

基础处理

一、基础检查

水泥混凝土基础选用钢筋混凝土

工艺要求：

- 1、强度为C25
- 2、保水养护必须不少于7天，总养护期不少于28天
- 3、一次浇筑完成，表面采用铁抹子赶压处理，抹平，不得过于光滑细致；不能外露石子，不反砂，无蜂窝、麻面、露石、露筋、裂纹等现象发生
- 4、按照田径联合会标准，跑道的纵向坡度应在跑进方向上向下小于1‰；跑道的横向坡度应在左右方向上向内道小于10‰；跑道的纵轴线应为南北朝向。
- 5、场地基础应平整、密实，半径3米范围内误差不得超过3mm

6、伸缩缝原则以不大于6x6m为一方块切割，宽为6-8mm，不少于30mm

二、磨缝

把温度缝两边的基面各宽40~50mm磨成斜口深3mm，使温度缝表面成“V”型

工具/设备：水泥切缝机、打磨机

三、酸洗

用清水湿润基础，以浓度为8%左右的稀盐酸均匀泼洒并洗刷基面，再用清水冲洗干净，尤其是温度缝（一般冲洗两遍）洗完干燥后要求基面水泥原色，无白色粉化物及浮松物。在酸洗过程中要圈出积水位置并做标识标记。

工具/设备：扫把、水管、画笔

底涂

一、底涂施工前

- 1、避免在烈日下或基础温度较高情况下（>45°C）施工，以保证底涂的性能（清晨有雾水，也应避开施工）。
- 2、施工前基础若遭雨淋应待干燥3天以上方可施工。
- 3、确定含水率低于7%才能进行施工

工具/设备：混凝土水分测试仪

