

# 布奎冶金：GH3128镍基高温合金板 可零售

产品名称	布奎冶金：GH3128镍基高温合金板 可零售
公司名称	上海布奎实业有限公司
价格	190.00/千克
规格参数	品牌:上海布奎实业 型号:gh3128 镍含量:余量(%)
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄技路17号204室
联系电话	17317769538

## 产品详情

GH3128 (GH128) 是以钨、钼固溶强化并用硼、铈、锆强化晶界的镍基合金，具有高的塑性，较高的持久蠕变强度以及良好的抗氧化性和冲压、焊接等性能。其综合性能优于GH3044和GH3536等同类镍基固溶合金。适合于制造在950℃以下长期工作的航空发动机的燃烧室火焰筒、加力燃烧室壳体、调节片及其他高温零部件，主要产品为冷轧薄板，也可供应热轧板、棒材、锻件、丝材和管材。交货状态固溶温度为1140~1180℃，空冷。高温性能经1200℃补充固溶处理后进行检验。冷轧薄板0.8~4.0mm、热轧板4~14mm、冷拉焊丝0.3~10mm。冷轧板和热轧板于固溶和酸洗；焊丝于冷拉、半硬或固溶和酸洗状态。非真空或真空感应炉加电渣重熔。合金适用于制造在950℃以下工作的航空发动机燃烧室和加力燃烧室零部件，使用效果良好。

该合金在固溶状态为单相奥氏体组织，含有少量细小均匀分布的TiN和M<sub>6</sub>C。

### 工艺性能与要求

- 1、钢锭锻造时装炉温度不高于700℃，终锻温度大于900℃。
- 2、该合金的晶粒度平均尺寸与锻件的变形程度、终锻温度密切相关。
- 3、合金可以用氩弧焊、点焊、缝焊等方法焊接。

=====

上海布奎实业有限公司 可提供样品，按公斤销售。

可替客户安排加工（开平、分条、酸洗等）及仓储、运输业务！

因为我们专业所以我们自信，做人要信誉第一，做生意要，诚信为本

我们公司的原则是信誉第一，诚信为本

销售一部：林先生 17317169538

销售二部：吴女士 17317769538

销售热线：021-67899177

销售热线 021-67899277

公司传真：021-67899177

=====

售后服务、服务承诺：

(1)、为用户服务做到热情、周到。在办理业务中，不怠慢用户。

(2)、实行365天服务制，节假日与平时一样，照常办理业务、加工及装车发货。

(3)、积极帮助用户解决困难。用户在办理业务中遇到困难，须外部解决的主动协调；须内部解决的，及时解决，不推诿扯皮。

=====