

提供内外涂塑防腐钢管价格/优质内外涂塑防腐钢管报

产品名称	提供内外涂塑防腐钢管价格/优质内外涂塑防腐钢管报
公司名称	天津市诚志钢铁有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:无 型号:无
公司地址	天津市静海县大邱庄镇渡假村西200米
联系电话	022-60771366 13642077000

产品详情

提供内外涂塑防腐钢管价格/优质内外涂塑防腐钢管报价/提供内外涂塑防腐钢管 表里涂塑防腐复合管由所以经过粒度极小(80目)的粉末涂料，经加热旋转，依据毛细管原理熔融的塑料粉末浸透中钢管微孔中，使衬层与钢管内表混构成一体，塑料粉末涂覆在钢管表里表后，缓慢冷却而成，塑料衬层无内应力，衬层和钢管全部联系，因而联系力好；涂（滚）塑复合钢管无口径约束，衬层的厚度也能够恣意挑选，依据腐蚀介质条件，挑选不一样的面料厚度，长度也能到6-12米；相同的公称直径，涂（滚）塑复合钢管内衬通常在0.5—1mm之间，管表里表润滑，不光磨擦系数小，并且磨耗系数也小，管内流体丢失小，运送流量大，到达高效节能。总归，涂塑钢复管在管道运用寿数适用规模以及刚性、耐冲击性、耐腐蚀性和抗锈蚀起垢等详细功能各方面大大优于衬塑、衬胶、热镀锌等别的管道 环氧树脂复合钢管，遍及运用在消防给水上面。在修建消防系统这一块，环氧树脂钢管占有着首要的效果，逐渐替代了镀锌钢管，下面咱们来介绍表里涂环氧树脂钢管的生产技术，其粉末（环氧树脂）的功能，以及表里涂环氧树脂钢管的商品功能。喷涂的时分环氧树脂粉末还没有彻底的熔结于基材表里壁，经过30分钟的预热固化，使环氧树脂内的固化剂彻底固化，使得表里壁的涂层附着力更强，热固性粉末特性充沛闪现。

- 1、表里涂环氧树脂钢管首要对基管做前处理。
- 2、对钢管进行喷砂，钢管外表喷砂除锈履行BG/T8923到达Sa2 1/2级，保证粗糙度进步附着力。
- 3、将喷砂好的钢管放入电热烘箱进行预热，当温度到达200°~250°（通常预热一个半小时摆布）。
- 4、对预热好的管材进行涂装----涂装好后，放入固化箱固化（当温度到达200度时坚持15分钟）制品。
- 5、喷涂后加热设备预热到180度对喷涂好的基材进行固化。环氧树脂复合钢管是以钢管为基管，以塑料粉末为涂层资料，在其表里表熔融涂敷上一层塑料层、在其外外表熔融涂敷上一层塑料层或别的资料防腐层的钢塑复合商品。涂塑钢管依据内涂层资料的不一样分为聚乙烯涂层钢管和环氧树脂涂层钢管。商品符号由涂塑复合钢管代号、内涂层资料代号和公称尺度构成。给水衬塑复合钢管是在钢管内壁，按运送介质的请求内衬塑乙 烯（PE）、耐热聚乙 烯（PE-RT）、交联聚乙 烯（PE-X）、聚丙烯（PP-R）、硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）等热塑性塑料管制成。因为技术的改善，有些商品增加了外覆塑层。商品按运送水的温度分为冷水用衬塑钢管和热水用衬塑钢管。商品符号由衬塑钢管代号、衬塑资料代号、公称途径构成。消费者在选购此类商品时，应当按实际需要尽量到大型商场大商铺挑选诺言杰出的商品。表里涂塑管道，表里涂塑管道是在钢管内壁融溶一层厚度为0.5~1.0mm的聚乙烯（PE）树脂、乙 烯 - 丙烯酸共聚物（EAA）、环氧（EP）粉末、无毒聚丙烯（PP）或无毒聚氯乙烯（PVC）等有机物而构成的钢塑复合型管材，它不光具有钢管的高强度、易衔接、耐水

流冲击等长处，还克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管强度不高、消防功能差等缺陷，规划寿命可达50年。首要缺陷是装置时不得进行曲折，热加工和电焊切开等工作时，切开面运用生产厂家配有的无毒常温固化胶涂刷基管螺旋焊管、直缝焊管、无缝钢管口径规模DN15--DN2000前处理化学浸槽法、物理喷砂法涂层种类内涂改性环氧树脂粉末涂料或高密度聚乙烯粉末涂层厚度内涂层单边0.4mm表里涂塑复合管标准：钢管参照国家标准：GB/T3091-2001

；涂塑复合钢管职业标准：CJ/T120-2008；衬塑复合钢管职业标准：CJ/T136-2007；热导率：65W/(m.K)；线膨胀系数：651/K商品标准《给水涂塑复合钢管》CJ/T120-2008

《修建给水涂塑复合管管道工程技术规程》CECS125：2001

《日子饮用水输配水设备及防护资料的安全性评估标准》GB/T17219-1998 2)、工程标准

《修建给水排水规划标准》GB50015-2003《修建给水排水及采暖工程施工质量检验标准》GB50242-2002内环氧外聚乙烯防腐钢管是一种新型钢塑复合管，其由钢管基材、环氧树脂内涂层和聚乙烯外涂层构成，具有优秀的机械功能和抗腐蚀耐老化功能。广泛运用于水利、电力、化工、石油等许多职业。

涂塑复合管的衔接办法和请求如下：（1）先在钢管两头焊接法兰，法兰应焊接结实，再经聚乙烯涂敷。装置时，在涂层复合管的两法兰间加装密封垫，用螺栓压紧即可。（2）为保证管道不会在压力效果或水锤效果发作轴向窜动，应对其进行固定，如用支墩、托架、吊架等。固守时应思考管道在压力效果下的摇摆和挠曲等景象发作时不至于移位。笔直装置的管道，两固定点间之间的距离应不大于2m。横向天津市诚志钢铁有限公司提供内外涂塑防腐钢管价格/优质内外涂塑防腐钢管报价/提供内外涂塑防腐钢管