

15341老人牌环氧富锌底漆

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 15341老人牌环氧富锌底漆 |
| 公司名称 | 武汉市普立森涂料有限公司 |
| 价格 | 55.00/升 |
| 规格参数 | 品牌:老人牌 颜色:各色 亮度:亮 |
| 公司地址 | 武汉市黄陂区祁家湾榆林路80号 |
| 联系电话 | 0510-88554166 18051597785 |

产品详情

压缩空气必须干燥清洁。压缩机需备有合适的油阀及水阀。

喷砂结束后，用真空吸尘器清除残余的砂粒和灰尘，不能吸走的砂粒，用干净毛刷刷干净后再用真空吸

器吸尘。

喷砂时要重视工作的系统性。由于表面有灰尘，粗喷砂后的检查很难确定哪个部位的喷砂处理不理想。

涂有车间底漆的表面：涂有车间底漆的表面：去除全部车间底漆和其它涂层。尽可能避免使用含锌车间底

漆。然而，如果钢板真的用了含锌车间底漆，那么必须用喷砂法全部去除全部的锌。有独立的检查程序检

查去除锌的有效性。可能有必要进行更细致的喷砂处理。为便于目测检查和得到适当的表面处理，应使用

红色的含锌车间底漆。

其它清洁方法的清洁度的说明可以参考老人牌表面处理的有关说明，如超高压水喷射(UHPWJ)和喷砂磨料

和水混合进行的喷砂。

施工设备：老人牌环氧漆 85671 可使用无空气喷涂设备。刷涂或小面积修补可用漆刷进行施工。

无空气喷涂设备-选用大型活塞泵。泵容量为 8-12 升/分钟。

泵比率：最小 45 : 1

喷孔：0.46-0.53 毫米。

喷出压力：20.0 兆帕

软管：为避免在长软管中的大量压力损失，应选用内径为 12.7 毫米的软管。

(无空气喷涂资料仅供参考，实用时可以调整。)

稀释 如果需要，最大可加 10%的稀释剂

08450。如在高温下施工，易干喷，可加更大量的稀释剂稀释。稀释只

应在可接受的范围内进行以避免溶剂截留在漆膜中。只可把稀释剂加入混合漆料中。

本品的喷涂性能受诱导时间(预混时间)影响。随着混合组分进行一定程度的反应，油漆的高触变性会消失。

工具清洗：用老人牌工具清洗剂 99610 彻底清洗整套设备。

混合 1.

混合对应基料和固化剂包装桶内的全部漆料。如要混合小量的油漆，必须按照下列规定比例正确称取或

量取：基料：固化剂=158：11.4（重量比）或基料：固化剂=8.8：1.2（体积比）。

2. 用干净的搅拌器彻底搅拌混合漆料直至混合漆料均匀。

3. 施工前，让混合漆料预反应一段时间，具体时间见下表。

4. 在规定的混合