

4J33镍合金钢号名称

产品名称	4J33镍合金钢号名称
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

4J33 执行标准:YB/T 5231-2005

用途:用于制作与陶瓷封接的铁镍钴合金带材,棒材,丝材,管材,板材。电真空器件与95% Al₂O₃陶瓷的匹配封接。在20 ~ 600 温度范围内具有与95%Al₂O₃陶瓷相近的线膨胀系数

4J33合金的化学成分: 合良hao号 化学成分, % C P S Mn Si Ni Co Fe 不 大

于 4J33 0.05 0.020 0.020 0.50 0.30 32.1 ~ 33.6 14.0 ~ 15.2 余量 4J33合金的平均线膨胀系数:

合良hao号 试样热处理制度 平均线膨胀系数 α ,10⁻⁶/ 20 ~ 300 20 ~ 400 20 ~ 500 20 ~ 600

4J33 在qing气氛中加热至900 ± 20 ,保温1h,以不大于5 /

min速度冷至200 以下出炉 ----- 6.0 ~ 6.8 6.6 ~ 7.4 ----- 4J33合金的典型平均线膨胀系数: 合良hao

号 不同温度范围内平均线膨胀系数 α ,10⁻⁶/ 20 ~ 200 20 ~ 300 20 ~ 400 20 ~ 500 20 ~ 600

4J33 7.1 6.5 6.3 7.1 8.5

4J33Inconel 625 0.6 × 1219 × C 3吨 美国 库存现货

4J33Inconel 625 0.8 × 1000 × C 8吨 美国 库存现货

4J33Inconel 625 1.0 × 1219 × C 14.35吨 美国 库存现货

4J33Inconel 625 1.2 × 1000 × C 12.1吨 美国 库存现货

4J33Inconel 625 1.5 × 1219 × C 10.0吨 美国 库存现货

4J33Inconel 625 3.0 × 1000 × C 5.4吨 美国 库存现货

4J33Inconel 625 3.0 × 1219 × C 7.4吨 美国 库存现货

4J33Inconel 600 1.5 × 1219 × C 6.5吨 美国/日本 库存现货

4J33Inconel 600 2.0 × 1219 × C 12吨 美国/日本 库存现货

4J33Inconel 600 3.0 × 1219 × C 12.8吨 美国/日本 库存现货

4J33Inconel 600 4.0 × 1219 × C 3.8吨 美国/日本 库存现货

4J33Inconel 600 5.0 × 2000 × 6000 12吨 德国/美国 库存现货

4J33Inconel 600 6.0 × 2000 × 6000 2吨 德国/美国 库存现货

4J33Inconel 600 8.0 × 2000 × 6000 5.3吨 德国/美国 库存现货

4J33Inconel 600 10 × 2000 × 6000 5张 德国/美国 库存现货