

# 进口SUP9猛钢片\_热轧弹簧钢片

产品名称	进口SUP9猛钢片_热轧弹簧钢片
公司名称	东莞市欧艺德金属材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:新日铁住金 型号:SUP9 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇宵边社区S358省道97号余庆大厦五层508号
联系电话	0769-81589613 13392712556

## 产品详情

东莞市欧艺德供应：热轧SUP9弹簧钢带、日本进口SUP9弹簧钢、SUP9高耐磨弹簧钢棒#进口热处理高硬度耐磨SUP9弹簧钢·进口碳素SUP9弹簧钢·全硬发蓝SUP9弹簧钢带·耐冲压SUP9弹簧钢板·销售SUP9·SUP9弹簧钢·SUP9价格【日本进口弹簧钢SUP9钢板】【发夹专用材质SUP9】【高硬度弹簧钢带SUP9】SUP9钢带，SUP9东莞销售厂家及价格。进口SUP9猛钢片\_热轧弹簧钢片 进口SUP9猛钢片\_热轧弹簧钢片

牌号:日本SUP9

标准:JIS G48001:2005

SUP9化学成份：

硅 Si:0.17~0.37

硫 S: 0.030

铬 Cr:0.65~0.95

镍 Ni: 0.35

铜 Cu: 0.25

钒 V:0.10~0.20

SUP9力学性能：

抗拉强度  $b$  (MPa): 1225(125)

条件屈服强度 0.2 (MPa): 1080(110)

伸长率 5 (%): 9(供参考)

断面收缩率 (%): 20

硬度:热轧, 321HB;

冷拉+热处理, 321HB

SUP9热处理规范及金相组织：

热处理规范：淬火870  $\pm 20$  ,油冷;回火480  $\pm 50$  (特殊需要时, $\pm 30$  )。

金相组织：回火屈氏体。

交货状态：

热轧钢材以热处理或不热处理状态交货，冷拉钢材以热处理状态交货。

SUP9特性及适用范围:

SUP9弹簧钢具有较高强度、塑性和韧性，淬透性较好，过热敏感性比锰钢低，脱碳倾向比硅锰钢小，回火脆性大。用于车辆、拖拉机工业上制作负荷较重、应力较大的板簧和直径较大的螺旋弹簧。

欧艺德进口现货弹簧钢库存：

中厚板,板材,带钢,钢丝、元棒、方棒、扁钢、六角棒,

日本弹簧钢带：厚度0.02MM-3.0MM 宽度5MM-1000MM（软料）（半硬）（全硬）（特硬）

热处理钢带

日本弹簧钢棒：直径0.15MM-180MM 长度1000MM-6000MM（软料）（半硬）

日本弹簧钢板：厚度0.15MM-180MM 厚度：1.5-4.0mm 宽度：260-350mm

厚度：1.0-60.0mm 宽度：1000-2000mm 长度2000-9000

长宽：300MM\*1219MM 1250MM\*2500MM 1500MM\*6000MM（软料）（全硬）

日本弹簧钢线：直径0.10MM-15MM（淬火钢线）（退火钢线）

常规现货供应,特别规格订做！

硬料钢带表面可以抛光、发蓝、发黄处理。

弹簧带钢产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定。欢迎广大新老客户来电洽谈！

销售服务：

1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品。 2.优质的产品和价格：我公司通过厂家大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的生产成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户的。 3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司VIP客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。 我公司的口号“因为专注，所以专业”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。

联系方式：

公司名称：东莞市长安欧艺德金属材料有限公司

企业热线(Tel):0769-81589612 0769-81589613

企业传真(Fax):0769-27206260

全国服务热线:13925832846

移动电话:13392718513(金小姐)

移动电话:13392712556(李先生)

企业邮箱:oydjsclyxgs@163.com

在线交流QQ:2192866553 2631456392