

瓷（地）砖上如何施工环氧地坪漆

产品名称	瓷（地）砖上如何施工环氧地坪漆
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	16.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:04
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

瓷砖地面是釉面的非常的光滑，直接在瓷砖地面上施工环氧地坪漆的话，就会造成环氧地坪漆与瓷砖地面之间的粘结力不强，环氧地坪漆涂层出现脱壳；同时瓷砖地面间的缝隙也很大，深度可达到1cm，这样的话就不能采用普通的环氧滚涂地坪漆来施工了（如采用环氧滚涂地坪漆来施工，最终成型后，环氧地坪表面会出现一层淡淡的缝隙印子，严重影响美观。）；深圳市明诚地坪漆公司建议施工环氧自流地坪。

环氧自流平地坪漆，也叫流展地坪漆、环氧自流平砂浆地坪漆等，其主要特点如下：

A、涂层厚度可根据要求达到1.5-10mm，通过调整中涂层厚度和面层厚度达到设计要求；

B、中涂层要采用刮涂腻子（涂层要求薄时）或采用石英砂配制树脂砂浆，采用刮涂（1-3mm时常采用，采用平底刮板刮板）、抹涂（涂层设计厚时采用，用铺料器铺平后，采用抹光机抹平）或自流平镘涂（采用镘刀或自流平耙子涂装，可厚可薄，同等厚度时和前两种工法相比成本高，但平整度要好）方式施工到一定厚度；

C、面层采用无溶剂环氧自流平地坪漆，采用锯齿镘刀镘涂，现在也有公司为了节省价贵的面漆，而采用高压无空气喷涂方式的（肯定厚度不高）。一般来说，如业主对面层无厚度要求，采用锯齿镘刀施工一道，面层厚度约0.7-1mm，当然也可按要求厚涂。这种地坪在国外地有一种工法，即将中涂层和面层合一，在涂装封闭底漆后，采用着色的环氧树脂基料，现场加石英砂搅拌着色自流平环氧树脂砂浆，采用镘涂工法一次施工要到要求厚度。通常此种方法施工快捷，但材料费高。环氧自流平地坪漆通常用于对洁净度、平整度及外观要求高的场合，如GMP制药车间、电子厂、手术室等。

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/158.html>