

## 环保锡膏 无铅锡膏 0307低银锡膏

产品名称	环保锡膏 无铅锡膏 0307低银锡膏
公司名称	深圳市卓升科技有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:卓升 型号:0307 规格:500g
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道龙观东路望成大厦390
联系电话	0755-29079781 13691695872

## 产品详情

SK8807系列无铅高温锡膏是一款专为SMT基材耐热温度较高、搞疲劳强度高，其合金成分为锡银铜合金。

颗粒度：25-45um

活性：中

类型：RMA

清洗角度：免

熔点：217

规格：500g

无铅高温锡膏特点：

润湿性好，不易干；易操作，印刷时间长，可焊性好，焊后残留物少，焊点均匀、饱满、光亮；

无铅高温锡膏使用方法：

1.回温：将原装锡膏瓶从冰箱取出后，在室温20 ~25 时放置时间不得少于4小时以充分回温之室温为度，并在锡膏瓶上的状态标签纸上写明解冻时间，同时填好锡膏进出管制表。

2.搅拌：手工：用扁铲按同一方向搅拌5~10分钟，以合金粉与焊剂搅拌均匀为准。自动搅拌机：若搅拌机速为1200转/分时，则需搅拌2~3分钟，以搅拌均匀为准且在使用时仍需用手动按同一方向搅动1分钟。

3.使用环境：温湿度范围：20 ~25 45%~75%

4.使用投入量：半自动印刷机，印刷时钢网上锡膏成柱状体滚动，直径为1~1.5cm即可。

5.使用原则：

锡膏使用原则：先进先用（使用次剩余的锡膏时必须与新锡膏混合，新旧锡膏混合比例至少1：1（新锡膏占比例较大为好，且为同型号同批次）。

6.注意事项：冰箱必须24小时通电、温度严格控制在0 ~10 。