

# 环氧酯灰底漆厂家报价、价格 山东油漆厂家

产品名称	环氧酯灰底漆厂家报价、价格 山东油漆厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:各种
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

环氧酯灰底漆厂家报价、价格 山东油漆厂家

环氧酯底漆采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无尘材料，具有附着力强，耐摩擦，硬度强等特点。

环氧酯底漆的主要优点是对水泥、金属等无机材料的附着力很强；环氧酯底漆本身非常耐腐蚀；机械性能优良，耐磨，耐冲击；可制成无溶剂或高固体份环氧酯底漆；耐有机溶剂，耐热，耐水。缺点是耐候性不好，日光照射久了有可能出现粉化现象，因而只能用于底漆或室内用地坪漆；装饰性较好，光泽易保持；对施工环境要求较高，低温下涂膜固化，效果很好。环氧酯底漆主要用于地坪涂装、建筑涂装、金属表面涂装、汽车底漆。环氧酯底漆，诚信为本，品质求胜，欢迎您的莅临和来电查询。

环氧酯底漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。环氧酯底漆广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场、大型商业用地、现代化工业用地地坪等水泥地坪表面的环氧酯底漆涂布。

技术指标

项目 指标

漆膜颜色及外观 平整光滑

柔韧性 1mm

冲击强度 50kg/cm<sup>2</sup>

附着力 2级

耐盐水性 无变化

耐酸碱性 96h无变化

干燥时间 不大于24h

基本数据

产品特性 常温干燥，具有较好的耐油、耐水、防腐、耐磨性。

基本数据 颜色 各色

混合比率 主剂/固化剂=100/3.5（重量比）

固体含量 65%

比重 1.22

涂装膜厚 干膜：35~55 μm/道 湿膜：80~105 μm/道

涂覆率 理论值：6.7平方米/升/30 μm

实际值：与表面处理、外界环境、施工方法等多种因素有关

储存 储存温度 -10 ~40

储存期限 1年

闪点 26 以上

施工数据 混合使用期 温度（ ） 5 10 20 30

混合使用期（h） 12 10 9 8

施工方法 喷涂、刷涂、及辊涂

喷涂压力0.3~0.6Mpa

稀释比率15~26%（体积比）

稀释剂 X—7稀释剂

施工温度 5 ~40

干燥时间&涂装间隔 温度（ ） 10 20 30

指触干燥（h） 2.5 2 1

最小涂装间隔 (h) 2.5 2.5 2.5

最大涂装间隔 (day) 3 3 3