

发泡胶水厂家 不锈钢发泡胶水 发泡胶水

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 发泡胶水厂家 不锈钢发泡胶水 发泡胶水 |
| 公司名称 | 南安市码头镇固源建材商行 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:无 型号:无 |
| 公司地址 | 福建省泉州市泉州南安市码头镇诗南村西宅园1号 |
| 联系电话 | 0595-26666229 18105991657 |

产品详情

发泡胶水厂家 不锈钢发泡胶水 发泡胶水 蜂窝纸胶水 蜂窝纸用于防盗门内夹层填充料。防盗门配件厂生产室内门,非标门,防盗门用蜂窝纸,蜂窝纸条,同时生产不锈钢门用蜂窝纸板。诚招北京,河南郑州,湖北,四川,湖南,吉林,山东,江西,苏州,上海等地区代理商

蜂窝纸是牛皮纸经加工形成正六角形结构。由于广泛应用,蜂窝纸可被用作内包装物和外包装物。除了作为固定料和填充料,蜂窝纸也可用作减震产品,隔档或托盘等。

蜂窝纸具有很多优点,已经广泛应用于日本、美国以及主要的欧洲国家。特点:低成本高强度承受自上而下的压力便于设计成各种应用方案完全可循环良好的导热绝缘能力蜂窝纸有多种用途,可用于保护任何产品。小到手机大到汽车配件。蜂窝纸的广泛用途与设计上的高包容性可以使它成为有些包装材料良好的替代器,尤其是在制作纸托盘方面的优点更为突出。不锈钢门发泡胶 一:发泡胶是防盗门、钢木门、高分子门等必不可少的辅助材料,是指接触空气固化的单组份粘胶剂。具有粘接强度高,耐候性好,使用简便和耐水等特点,广泛用于木材、金属、泡沫塑料等的粘接(或混合粘接)它具有以下特点:(1)附着力强,剪切、剥离强度大、耐高低温、水解、湿热、老化等。

(2)常温固化后能达到最佳物理性能,在防盗门转印工艺中无脱胶现象。

(3)可操作时间调节性强,可根据不同生产工艺选择不同时间发泡固化的发泡胶。

二:外观:棕色粘稠液体 粘度(25C°)4500~8000厘帕 固含量(%)92±2

三:使用方法:(1)涂刷工艺流程:被涂刷工作物表面预处理 涂刷 胶合 固化

防盗门的被粘界面顺用清洁剂清洁表面,使其无锈蚀,无油渍,若这一环节未处理好,将影响发泡胶的附着力。(2)为了保证粘接强度,请将胶均匀涂刮于粘物表面,用带齿塑料刮片刮比较好,因胶粘度大不能用毛刷刷胶,可根据门板的压花深浅确定胶水的用量。

使用时请将该胶均匀涂刷在粘接物表面,涂刷不宜过厚,裸露时间不宜太长。(3)

胶合过程讲究速度,涂胶均匀。夏季要求速度快,不宜多次来回涂刷,若动作慢,可连胶合边放胶合机上施压,切勿等涂胶表面已干时再施压。胶合可以采用冷墩或热墩处理

冷墩最少时间为3~4h;热墩最少时间为15~30min;粘牢时间大于10h 对烘烤温度以190~220C°为佳

(4)未用完的胶清之即将盖子密封好,以免固化结皮。工具清洗可用醋酸乙酯溶剂,或可先用温水浸泡几分钟,再用肥皂洗擦。本品需在干燥、通风、密封的环境下存放,请勿接触水,

(5)门面胶合平整,首先选用钢板要不带刚性。

敬告:在涂胶、施压的两次工序中,要在表干时间内完成,一般在20分钟以内。 注:由

于全国各地气候各不相同，广大用户在购资时应向我厂提供当地的气候情况及产品固化时间，以便我公司能及时调整配或特制。若有其它情况请及时垂询。 .南安市码头镇固源建材商行__发泡胶水厂家
不锈钢发泡胶水 发泡胶水