

耐高温150度聚酰胺热熔胶条生厂家

产品名称	耐高温150度聚酰胺热熔胶条生厂家
公司名称	东莞市德宇复合材料有限公司
价格	68.00/公斤
规格参数	品牌:DY 型号:S150
公司地址	东莞市塘厦镇诸佛岭村沙龙街55号
联系电话	0769-87987865 13825755181

产品详情

型号 外观 软化点
粘度 用途

DY-S150# 黄色透明棒状 120-150 200 /15000CPS 电子 电源
线速粘接

主要成分：

A)：聚酰胺60%

B)：增粘树脂40%

拉力测试：

A)：不锈钢片：860牛顿

B)：塑胶片：836牛顿

C) : 木 材 : 990牛顿

固化时间 :

A) : 一般为30秒 , 但被粘物品不同 (如 : 金属、木材、纸张) 均有所不同。

B) : 夏天与冬天会有差异 , 夏天被粘物表面温度高 , 故较慢 , 冬天则相反。

C) : 室内温度为25 , 固化时间 (胶片为准) 约30秒。

贮存方法 :

耐高温

避免在太阳下曝晒

注 : 本产品属环保产品 , 无任何毒性

技术数据

Technical Data Sheet

成份
合成树脂

CONSTITUENT SYNTHETIC
RESIN

固含量
100%

SOLID CONTENT

色度 (加德纳颜色) 0 ± 0.5

MOLTEN GARDNER

软化点（环球法）
约150

RB SOFTENING POINT

布氏粘度

BROOKFIELD VISCOSITY

180 10500CPS

200 15000CPS

开放时间
30SEC

OPEN TIME

固化时间
30SEC

SETTING TIME

毒性
无毒

TOXICITY

推荐使用温度 180 -250

RECOMMENDED APPLICATION TEMP

此资料是根据我们的知识和经验所提供的，仅供使用者参考，因使用不同材料质及工作条件的改变超出我们控制范围，我们郑重建议使用时进行详尽的实验以确定最终使用参数。

产品广泛应用于玩具\工艺礼品\音箱\珍珠棉\鞋业\书本装订\塑胶\涂布\电子\家俱封边\纸箱包装\等的粘合或填充。

公司产品符合欧盟ROHS环保标准，并已获得国际权威认证机构SGS所颁发的认证证书。

联系人：陈生

电话:0769-87987865 传真 : 0769-8792597

手机 : 13825755181 QQ : 453013765

阿里巴巴 : deyu128 微信 : demei118

网址 : <http://www.deyu128.com>

<https://shop1451373238662.1688.com>