耐高温150度聚酰胺热熔胶条生厂家

产品名称	耐高温150度聚酰胺热熔胶条生厂家
公司名称	东莞市德宇复合材料有限公司
价格	68.00/公斤
规格参数	品牌:DY 型号:S150
公司地址	东莞市塘厦镇诸佛岭村沙龙街55号
联系电话	0769-87987865 13825755181

产品详情

型号　　外观　　软化点°C
粘 度　　用　途

DY-S150#　黄色透明棒状　120-150°C　　200°C/15000CPS　　电子 电源
线速粘接

主要成分：

A）：聚酰胺60%

B)： 增粘树脂40%

拉力测试：

A）： 不锈钢片：860牛顿

B): 塑 胶 片：836牛顿

C）：木　材：990牛顿

固化时间：

A）：一般为30秒，但被粘物品不同（如：金属、木材、纸张）均有所不同。

B）：夏天与冬天会有差异，夏天被粘物表面温度高，故较慢，冬天则相反。

C）：室内温度为25°C，固化时间（胶片为准）约30秒。

贮存方法：

耐高温

避免在太阳下曝晒

注：本产品属环保产品，无任何毒性

技术数据

Technical Date Sheet

成份
合成树脂

CONSTITUENT　　SYNTHETIC
RESIN

固含量
100%

SOLID CONTENT

色度（加德纳颜色）　　0±0.5

MOLTEN GARDNER

软化点（环球法）
约150°C

RB SOFTENING POINT

布氏粘度

BROOKFIELDVISCOSITY

180°C	10500CPS
200°C	15000CPS

开放时间
30SEC

OPEN TIME

固化时间
30SEC

SETTING TIME

毒性
无毒

TOXICITY

推荐使用温度 180°C-250°C

RECOMMENDED APPLICATION TEMP

此资料是根据我们的知识和经验所提供的，仅供使用者参考，因使用不同材料质及工作条件的改变超出我们控制范围，我们郑重建议使用时进行详尽的实验以确定最终使用参数。

产品广泛应用于玩具＼工艺礼品＼音箱＼珍珠棉＼鞋业\书本装订\塑胶＼涂布＼电子＼家俱封边＼纸箱包装＼等的粘合或填充 。

公司产品符合欧盟ROHS环保标准，并已获得国际权威认证机构SGS所颁发的认证证书。

联系人：陈生

电话:0769-87987865 传真：0769-8792597

手机：13825755181　QQ：453013765

阿里巴巴：deyu128　微信：demei118

网址：http://www.deyu128.com

https://shop1451373238662.1688.com