

混凝土U型仪 自密实专用

产品名称	混凝土U型仪 自密实专用
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路仪
公司地址	献县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

产品详情

混凝土U型仪 自密实专用试验方法应符合下列规定 1、应使填充装置撑垂直放置，顶面为水平状态。

2、在填充装置中插入间隔门并装好隔栅型障碍的间隔板。

3、将填充容器内表面间隔门、间隔板和隔栅型障碍等用湿度擦拭润湿。

4、关闭间隔门用有把手的塑料桶容器将新拌混凝土试样连续浇入混凝土U型仪自密实专用A室至满，不得用振捣棒振捣或橡皮锤敲振。

5、用刮刀沿填充容器的上缘刮平混凝土顶面后静至1min. 6、连续迅速的将间隔门向上拉起混凝土边通过隔栅型障碍边向B室流动，直至流动停止为止，在此期间填充装置均需保持静止，不得移动。 7、在填充容器的B室，由填充混凝土的下端开始，以钢质卷尺测量混凝土填充至其顶面的高度，应精确至1mm，此高度即填充高度以 B_h (mm)表示，测量时应沿容器宽的方向量取两端，及中央等三个位置的填充高度取其平均值。 混凝土U型仪 自密实专用

在三个位置所测得填充高度 B_h (mm)计算其平均值，其结果修正至小数点后一位，报告时以整数表示。

、检验报告中应包括含下列各项内容