

重防腐型带锈防锈漆

产品名称	重防腐型带锈防锈漆
公司名称	曲阜市冠东环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:冠东 型号:70型
公司地址	曲阜市春秋东路中段
联系电话	0537-4455999 13355198119

产品详情

(1)70型带锈防锈涂料 70型带锈涂料物理性能指标及其他性能，在生产或长期储存过程中，为了检验该涂料有否变质，产品是否正常，可进行以下性能的测定。A.漆膜外观黑色(允许有少量白点及蓝色)。B.干燥性能在(25±1)、相对湿度为(65±5)%条件下，达到表干：2h;实际干：48h。C.冲击韧性30kgf·cm(1kgf-9.80665N，下同)。D.附着力(划格法)合格。E.弯曲3cm。F.与面漆配套性干固后覆差漆灰色醇酸面漆，无咬底或黑色外渗现象。G.涂刷性在氧化皮上往复涂刷三次，漆膜无拉起现象。H.平均使用量125克/m²。70型带锈涂料转化液涂膜的X射线电子衍射分析，为了进一步证明70型带锈涂料中转化液与钢铁及铁锈经化学反应后的生成物是否与理论上推断的相同，对覆盖有70型带锈涂料转化液反应膜的样品进行了x射线电子衍射物理化学分析，从描绘的x射线衍射图的图谱，证实70型带锈涂料与铁锈化学反应后，生成有亚铁氰化亚铁{Fe₂[Fe(CN)₆]}、磷酸铁(FePO₄)、焦磷酸铁[Fe₄(P₂O₇)₃]、次磷酸铁(FePO₂)。它的化学分析结果基本上与前述化学反应方程式所表达的结果相同，只是多了后两者的生成物，这主要是因为生产时用的工业磷酸中含有焦磷酸与次磷酸。(2)70-1型带锈防锈涂料 70-1型带锈涂料是一种快干型的，在特殊情况下使用的涂料，例如，暴风雨即将来临，但施工又不能停止；如：即将下江河的船舶或其他装备，只能在岸上停留很短的时间，那么在这些情况下，70-1型带锈涂料就将发挥作用。先在有锈的表面涂刷一层与70型带锈涂料有同样作用的涂层，紧接着在10min后把另一种特殊的配套漆覆盖其上，以保护带锈涂料干前不被雨水冲刷掉，或在15min后下水，或就这样长期放置在大气中，经过风吹雨打，在适当的情况(哪怕经过数月之后)下，再覆盖另一道面漆也无妨。(3)70-2型带锈防锈涂料 本产品应用于钢铁材料和设备的防腐蚀维护维修和保养。由于本涂料组合物中含有亲水基物质，所以在钢铁表面的水膜上或残存氯化钠(如船底上)的情况下涂覆施工，也可在中涂覆施工。与同类涂料相比，有更高的转化铁锈的能力。(4)70-3型带锈涂料配套涂料 70-3型配套涂料可以作为70-1型的配套，也可以作为70型的配套。它本身没有化锈的性能，但与上述两种化锈底漆配套后，能起到良好的相辅相成的作用，它的作用可以综合概述如下。70型及70-1型带锈涂料在没有此配套漆配合而单独使用时，如在它没有完全固化之前被雨淋湿，一方面其中的缓蚀剂容易被雨水冲走，另一方面，干后涂膜容易出现白粉，而用了这配套漆后，这种现象就可消除。