

无机富锌底漆无机富锌防腐漆

产品名称	无机富锌底漆无机富锌防腐漆
公司名称	山东尚宇漆业有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:尚宇 型号:ssff8 性能:无机富新漆
公司地址	济宁高新区百丰商贸中心十一层1107号房
联系电话	0537-15550717751 15550717751

产品详情

无机富锌底漆无机富锌防腐漆

强防腐性能无机富锌底漆 抗碱封闭油漆 耐高温油罐船舶管道漆 无机富锌底漆、无机富锌防腐漆
尚宇油漆直销无机富锌底漆干燥快无机富锌底漆耐热漆无机硅酸锌底漆 濮阳无机富锌底漆无机硅酸锌
底漆耐高温油漆无机耐高温涂料无机富锌底漆 无机富锌底漆品牌 无机富锌底漆质优价廉

产品特性 具有阴极保护作用、防锈性能优异；

在喷砂钢铁上具有优异的附着力；

优异的低温固化性；

具有优异的耐溶剂性；

干燥快速，具有较好的施工性能。

产品用途

用于钢结构、储罐、桥梁等设备涂装，也可用于化工厂、化肥厂、电厂、炼油厂、造纸厂、污水处理厂防腐涂装

颜色及外观：灰色，无光

基本参数：比重约：1.8kg/L

干膜厚度：40 μ m

湿膜厚度：80 μ m

理论用量：330g/m²

配 比：甲组份：乙组份=2：1（重量比）

闪 点：甲组份（基料）13

乙组份：13

干燥时间（25℃）：表干 1h 实干 24h

熟化时间（20℃）：30min

适用期（20℃）：5h

建议涂装道数：无气喷涂一道，刷涂或滚涂1~2道。

前道配套用漆：直接涂装在除锈质量达到Sa2.5级的钢铁表面上。

后道配套用漆：环氧漆、氯化橡胶漆、环氧封闭漆、耐油防静电防腐漆。

表面处理：用喷砂方法（2.5级以上）除去铁锈、氧化皮等，用高压空气吹扫除去灰尘等污物，施工前底材表面须清洁干燥。喷砂后，秋冬季节24h内必须涂底漆，春夏季节应即时涂底漆，不能超过12h。

施工注意事项：

1、应具备高压无气喷涂及搅拌储罐；不具备无气喷涂时应选择特制油漆；喷枪口径为0.5左右。

2、将成份二倒入成份一中，充分混合均匀过滤后使用。该漆含有大量锌粉，施工过程中不断用电动工具搅拌，防止锌粉沉淀。8小时内用完，以免胶化造成浪费

联系电话：15550717751 QQ:1464423391

33、无机耐高温漆济宁无机耐