

布奎供应GH600耐蚀合金板 GH600棒材

产品名称	布奎供应GH600耐蚀合金板 GH600棒材
公司名称	上海布奎实业有限公司
价格	325.00/千克
规格参数	品牌:上海布奎实业 型号:gh600 熔化温度范围:1370 ~ 1430
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄技路17号204室
联系电话	17317769538

产品详情

GH600概述

GH600是早期发展的镍-铬-铁基固溶强化合金，具有良好的耐高温腐蚀和抗氧化性能、优良的冷热加工和焊接工艺性能，在700℃以下具有满意的热强性和高的塑性。合金可以通过冷加工得到强化，也可以用电阻焊、溶焊或钎焊连接，可供应冷轧薄板、热轧厚板、带材、丝材、棒材、圆饼、环坯、环形锻件等，适宜制作在1100℃以下承受低载荷的抗氧化零件。

GH600热处理制度 板材：1010~1050℃，3~5min/mm，空冷；带材：1010±10℃，空冷；丝材：1065±10℃，空冷。棒材、环形件检验试验经1010±10℃，空冷固溶处理。

布奎特种合金中心GH600品种规格与供应状态 可供应各种规格的板材、棒材、锻件、带材、丝材、圆饼、环坯、环形锻件。棒材以锻轧状态、表面磨光或车光供应；圆饼和环坯以锻态供应；环件以固溶状态供应；板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应；带材经冷轧、固溶、去氧化皮交货；丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。

GH600熔炼与铸造工艺 合金采用下列工艺之一进行熔炼：

- (1)非真空感应熔炼加电渣重熔；
- (2)电弧炉熔炼加电渣重熔；
- (3)真空熔炼。

GH600应用概况与特殊要求 该合金在国外有成熟的使用经验，在国内已制成航天发动机零部件，通过试飞试验，在航空上也开始使用。

=====

销售热线1：021-67899177

销售热线2;021-67899277

销售热线：17317169538

销售热线：17317769538

公司传真：021-67899177

V信：17317169538

v信：17317769538

QQ：986692047

QQ: 3255456309

QQ：2318842260

=====

上海布奎实业有限公司优势特点：

- 1、强大的价格优势；因为我们是行业内很多世界知名品牌的直接合作商，在原料的成本价上省去了很多不必要的费用。
- 2、快捷的供货流程；在客户确认好订单，合同生效之后，一般都可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作，将客户所需的材料第一时间送达，想客户之所想急客户之所急！
- 3、贴心的售后服务；相较于前期销售，上海布奎更关注的是客户订购材料后的使用情况；有需要的话，上海布奎公司会根据客户的实际情况安排专业的技术人员进行专门的材料使用指导；在材料使用过程中，如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可在第一时间得到处理。