

# 密封胶,宇龙高分子,龙口管道密封胶

产品名称	密封胶,宇龙高分子,龙口管道密封胶
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:RA1920
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

## 产品详情

1、表面准备施工表面应干净、坚硬、干燥并无油、脂及表面脏污如脱模剂、养护薄膜和疏水剂。彻底清除所有松动颗粒和灰尘2、打底对混凝土和多孔表面使用Primer 3。对无吸收性表面请咨询我们。3、施工使用温度为5℃。为使用方便，将小支包装储存于10℃-20℃温度之中。用作胶粘剂，以点状或珠状施于已准备好的表面，将需粘结的构件挤入或压在基面上。胶粘剂厚度取决于表面纹理（1mm-5mm）。密封完成后，可20%洗洁剂水溶液抹光接缝表面。为保持接缝两侧洁净而使用保护粘带时，应在密封胶固化前撕去保护带。密封胶表面应尽量处于潮湿环境中。4、接缝设计在环境温度下，接缝宽度允许变化量：0.5mm以上，为密封时接缝平均宽度的±12.5%0.5mm以上，为密封时接缝平均宽度的±5%的总量

柔软弹性密封胶应用于高效空气过滤器中的液槽密封胶。液槽密封胶固化后是弹性胶体，专门用在高效空气过滤器中起密封作用的。在铝槽中能够形成一个密闭不透气的密封效果。液槽密封胶和槽壁粘附好，如果移动或者拿开过滤器，这种胶又会很轻易与过滤器分开，回复弹性?而且能够自动恢复密封效果。它有很棒的耐候性，优异的化学稳定性，可耐腐蚀，可吸收热胀冷缩产生的应力而不会开裂，而且软硬度适中，弹性恢复好。包装用密封胶密封是包装的重要组成部分。密封的好坏直接影响包装效果、包装物的贮存和寿命，甚至还影响包装物的信誉。根据密封材料的形态和使用方式，大致可分为3类：垫圈密封、胶带密封和胶体密封。它们均能达到防止液体泄漏、阻隔氧气、湿气、异味进入，防伪劣产品的目的。尤其防伪密封是近年来正蓬勃兴起的包装密封技术。它一般以热熔胶点封或压敏胶带粘封，包装一旦拆除将无法恢复原状，从而可防止伪劣产品出现，保护消费者利益。

### 108铝塑防水密封胶

#### 产品简介：

本产品是有机硅与丙烯酸酯类的接枝共聚物水性密封胶，具有较好的耐水性和拉伸粘接性，是综合性能比较好的水性密封胶产品。具有良好的粘结性和密封性，耐久性、粘结性、延伸性能优良；无污染，具有良好的气密性和防尘功能。表面可上色，效果美观，生态友好，绿色环保。主要用于铝合金门窗、塑料门窗及玻璃的粘合；建筑物的装修填缝修补；陶瓷、混凝土、通风空调系统等接缝密封。

## 施工要求及注意事项：

1. 不能在0 以下施胶；
2. 施工后，在胶表面未固化前，避免雨淋；
3. 不宜长期浸水的部位使用。

## 规格及贮存

1. 108铝塑防水 净重：420g，24支/箱；
2. 于5-26 的阴凉干燥处存放。贮存期为18个月。

## 典型技术参数（下列数据仅供参考，不建议用于制定规范）

序号	项 目	透明胶技术指标	瓷白胶技术指标	1外观	细腻、均匀膏状物	细腻、均匀膏状物	2密度
1.0	$\pm 0.05$	$1.55 \pm 0.05$	3	1	14	下垂度	
005	挤出性/（ml/min）	100	110	116	6	定伸粘结性	无破坏无破坏无破坏
	%	40	42	418	浸水后定伸粘结性	无破坏无破坏无破坏	9树脂含量
	%	--60	60	产品在湿度	$50 \pm 5\%$	温度	$23 \pm 2$ 条件下固化28天

符合JC/T484-2006标准规定的12.5E级的要求