

岩石破碎膨胀剂，无声破碎剂价格多少

产品名称	岩石破碎膨胀剂，无声破碎剂价格多少
公司名称	甘肃宇鸿建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:宇鸿 型号:hscA 包装:编织袋
公司地址	甘肃省兰州市榆中县高崖镇沙河村峡口社27号
联系电话	13088729353

产品详情

岩石破碎膨胀剂，无声破碎剂价格多少

宇鸿静态膨胀破碎剂咨询订购热线：

联系电话：13088729353 18919111466 QQ：1107524041

石头膨胀剂 <http://www.gsyuhong.com>

宇鸿牌无声膨胀剂（无声破碎剂）的喷孔原因及预防01

宇鸿牌无声膨胀剂与水反应后会产生热量，如果反应过快，在水和膨胀剂还没有充分结合的情况下，浆体的温度就会达到沸点，这会导致气喷式的喷孔，瞬间蒸汽所产生的压力将会把部分浆体喷出孔外。请操作时务必戴防护眼镜！

宇鸿牌无声膨胀剂预防措施：

- 1、孔径小于42mm为宜。【我们打到了50mm孔径，增大了冲孔的可能性，尤其在炎热的夏天；如果是天冷点的季节，冲孔可能性会逐渐降低。】
- 2、深度太浅的孔有可能产生喷浆，孔的深度至少50cm以上，孔深不超过5米为宜。
- 3、孔中如遗留吸水份的物体，使无声膨胀剂发热过快，有可能增加喷浆可能性。【我们打孔后孔内残留有粉尘碎渣-吸水性物质，增加了冲孔的可能性，如能有条件打孔同时水喷洗一下孔内，一则冲洗了杂物，二则降低了孔壁自身温度，冲孔的可能性会降低，但工地也许不具备冲洗孔条件】。
- 4、如现场温度超过产品使用温度，请在傍晚或清晨使用。【一天中正午温度高，也会增加冲孔可能性，

药剂对温度很敏感。】

5、先装水，后放无声膨胀剂粉末，并且要充分搅拌以避免结块的产生。

6、不要一次性搅拌10公斤以上，避免结块造成喷浆。

7、浆体搅拌后必须在8-15分钟内灌入孔中。岩石破碎膨胀剂，无声破碎剂价格多少

8、用冷一些的水搅拌药剂，地下井水效佳，灌药要流畅密实。

9、刚打好不久的孔，由于孔壁温度非常高，一时难以散热，如马上装药，增加冲孔可能性。【建议能够：或打好孔后放置一段时间让自然降温后在施工灌药；或孔壁物理降温，如水冲洗；或搅拌药剂时候水比例稍微多一点，孔壁吸水降温，减少冲孔可能。】

10、药剂存储在阴凉的地方，避免暴晒，暴晒致使药剂难以散热，温度增高，易引发冲孔。

宇鸿牌无声膨胀剂特别注意：尽管喷浆现象发生可能性较小，但是如果不正确操作，喷浆现象将有可能发生，请在操作时戴好防护眼镜！

宇鸿牌无声膨胀剂特别注意：如喷浆，也可在搅拌无声膨胀剂的清水（5公斤药剂需要兑的1.7公斤水）中加两三小勺白砂糖或普通水泥，溶解搅拌均匀，然后用此白糖水或水泥水搅拌药剂，用于控制无声膨胀剂发热的速度，避免灌浆后喷浆！

宇鸿牌无声膨胀剂岩石破碎过程简单归纳为：

按要求布孔---按比例搅拌药剂---按时间灌孔----等待开裂过程。

宇鸿牌无声膨胀剂（无声破碎剂）的喷孔原因及预防02

1、根据施工现场的温度正确选择合适温型的膨胀剂

2、40mm以上的孔增大喷浆的可能性岩石破碎膨胀剂，无声破碎剂价格多少

3、深度太浅的孔有可能产生喷浆，孔的深度至少50cm以上，孔深不超过5米为宜

4、孔中如遗留吸水份的物体，使无声膨胀剂发热过快，有可能增加喷浆可能性

5、如现场温度超过产品使用温度，请在或清晨使用

6、先装水，后放无声膨胀剂粉末，并且要充分搅拌以避免结块的产生

7、不要一次性搅拌10公斤以上，避免结块造成喷浆

8、浆体搅拌后必须在5分钟内灌入孔中

注：尽管喷浆现象发生可能性极微，但是如果不正确操作，喷浆现象将有可能发生，请在操作时戴好防护眼镜！

注：如喷浆，请在搅拌无声膨胀剂前往清水加一小勺白糖，用于控制无声膨胀剂发热的速度，避免灌浆后喷浆！

岩石破碎膨胀剂，无声破碎剂价格多少