

无声破碎剂，混凝土无声膨胀剂多少钱

产品名称	无声破碎剂，混凝土无声膨胀剂多少钱
公司名称	甘肃宇鸿建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:宇鸿 型号:hscA 包装:编织袋
公司地址	甘肃省兰州市榆中县高崖镇沙河村峡口社27号
联系电话	13088729353

产品详情

无声破碎剂，混凝土无声膨胀剂多少钱

甘肃宇鸿建材有限公司，优秀的无声破碎剂、裂石膨胀剂、静态破碎剂、混凝土膨胀剂、无声膨胀剂、破石剂、矿山开采厂家；专业生产：无声破碎剂、裂石膨胀剂、静态破碎剂、无声膨胀剂、混凝土膨胀剂、破石剂、减水剂,泵送剂,早强减水剂,混凝土膨胀剂,防水剂,速凝剂,脱模剂,早强剂,养护剂,界面处理剂,高强无收缩灌浆料,砂浆王,抹灰王,瓷砖粘接剂,填缝剂,锚固剂,脱模油等外加剂

静态破碎剂 <http://www.gsyuhong.com>

联系人：桑先生：13088729353（微信） QQ：1107524041

王女士：18919111466（微信） QQ：794924049

甘肃宇鸿建材有限公司努力寻求与相关行业建立长期合作的伙伴关系，本着共赢的原则，愿与您精诚合作，共创美好明天！

一、用途 无声膨胀剂(也称无声破碎剂、岩石膨胀剂)是一种粉状的高效安全的破碎材料，使用中无声、无震、无飞石、无毒气、无粉尘、无冲击波，产品标准归类于《水泥制品》中，代号为：JC506-92，属安全级普通材料产品，可以和普通货物一样购买、运输和使用。 二、使用方法（操作步骤：钻孔搅拌灌孔开裂） 合理的操作方案是我们使用无声膨胀剂的最关键环节，它直接关系到膨胀效果。如果设计不当，有可能导致开裂时间过长或者“喷孔”甚至不开裂的严重后果。一般的使用方法如下： 1.钻孔：钻孔设计说明如下， 1) 孔径：36-44毫米（孔径越大，产生的膨胀压力越大，开裂时间越短，但孔径超过44mm易发生冲孔）；2) 孔距：15-50厘米（孔距越小，开裂时间越短。根据孔径和物体的不同材质，约为孔径的5-8倍。）；3) 孔深：一般为80cm以上，孔深太浅易发生冲孔，但不超过8米为宜。装药前请将孔内的粉尘或积水清理干净 2. 配比和用量：膨胀剂用量：因材质不同，膨胀剂用量约为6-20千克/立方米。水配比量：约为膨胀剂重量的30%，如10公斤膨胀剂

配3公斤水。注：当环境温度低于10摄氏度时，可用40度左右的温水搅拌。 3. 搅拌及装孔：将配比好的膨胀剂缓慢加入水中，边加入边搅拌，直到搅拌成糊状浆体(一次搅拌最好不超过10公斤，这样比较好装孔)，然后将搅拌好的浆体在5分钟内倒入孔中(不用封口)。注意：混合搅拌和装孔的时间最好不要超过10分钟，整个操作过程最好不要超过30分钟。为了降低膨胀剂装完后“冲孔或喷孔”的机率，夏天时尽量避开高温时装孔，尽量避开“被破碎物自身温度高”时装孔。如果是长“排孔”或深孔，最好多人同时装孔。当环境温度低于5度时，装完孔后可以用草席或者其他东西遮盖孔口保温。 4. 当要破碎厚度大的混凝土时，可分层破碎，单层厚度为1M左右为宜。对于特殊工程，可设计成斜向孔。对于斜向孔或者水平孔可借助导管装料，或者将料拌成半糊状料并搓成条塞入孔中然后捣实。无声破碎剂，混凝土无声膨胀剂多少钱 5. 一般2--7小时后出现裂缝，若20小时后仍无裂缝，说明你设计的孔距偏大，应沿钻孔线再适当加孔并灌入本品。 6. 本产品根据石材开采和钢筋混凝土破坏使用时的温度分为三个型号，订购时应按实际施工温度、选择合适的型号，不可互用。

三、注意事项： 为防止伤人事故，使用我公司产品必须配戴防护眼镜(防尘防冲击型PVC护目镜)，并且在装好药5小时之内，不得接近装好的药眼上面俯视(即扑看)。本产品属安全级普通材料产品，在任何燃点、高温高压和撞击条件下均不会发生燃烧。但如在运输、存储，使用和管理不当时，仍有较低级别的危险性。特此声明防潮保存，在不受潮情况下保质期三年，使用前请仔细阅读本说明书并按本说明书内容操作使用。 四、郑重声明： 如因违反本说明书其中任一条款内容而产生人身伤害和财物毁损的事故，本公司概不承担任何法律和经济责任。 五

包装与储存： 1. 纸箱包装，净重20公斤。 2. 存放在阴凉干燥处，注意防潮，严禁暴晒，远离儿童。 3. 一年的保存期

无声破碎剂，混凝土无声膨胀剂多少钱