

# 静力破碎剂，石头膨胀剂批发价格

产品名称	静力破碎剂，石头膨胀剂批发价格
公司名称	甘肃宇鸿建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:宇鸿 型号:hscA 包装:编织袋
公司地址	甘肃省兰州市榆中县高崖镇沙河村峡口社27号
联系电话	13088729353

## 产品详情

静力破碎剂，石头膨胀剂批发价格

联系人：桑先生13088729353（微信）QQ：1107524041

王女士18919111466（微信）QQ：794924049

静态膨胀剂 <http://www.gsyuhong.com>

宇鸿建材主营的：巨力膨胀剂，无声破碎剂，静态破碎剂，混凝土膨胀剂，碎石剂，裂石膨胀剂，高效无声膨胀破碎剂，岩石膨胀剂。专业用于：混凝土静力拆除，石材切割、岩石破碎、矿山开采、渠道墙梁柱施工，减水剂，泵送剂，早强减水剂，混凝土膨胀剂，防水剂，速凝剂，脱模剂，早强剂，养护剂，界面处理剂，高强无收缩灌浆料，砂浆王，抹灰王，瓷砖粘接剂，填缝剂，锚固剂，脱模油等外加剂

宇鸿牌静态破碎剂使用方法和说明

一：宇鸿牌静态破碎剂产品原理

宇鸿牌静态破碎剂与水混合灌入钻孔中内，利用其水化作用产生膨胀压力，将岩石、混凝土构件等脆性物体胀裂或切割。

二：宇鸿牌静态破碎剂操作步骤

布孔

搅拌

充填

等待反应开裂

三：宇鸿牌静态破碎剂施工前需备齐的物件

静力破碎剂，石头膨胀剂批发价格

[宇鸿牌静态破碎剂](#)

[洁净的常温水](#)

[塑料或金属桶](#)

[用于搅拌的木杆](#)

[安全防护眼镜](#)

[塑胶手套](#)

[防尘面罩（建议使用）](#)

[头盔（建议使用）](#)

[温度计（建议使用）](#)

四：宇鸿牌静态破碎剂准备工作

首先，先测量施工场地（孔中）、膨胀剂、水以及容器的温度，以确保上述物品的温度符合使用产品的要求。请根据测得的温度选择正确温型的产品。

1，布孔

布眼前首先确定被破碎物体至少有一个以上的临空面（自由面）。根据被破碎体的情况,参照下图,决定合理的钻孔位置、孔径、孔深、孔距、排距等。（排间布孔要交错，孔深一般为破碎体高度的4/5，但对中硬岩石和钢筋混凝土应深些。孔径一般选用38mm以下的钻头为好。

2宇鸿牌静态破碎剂搅拌

无声膨胀剂在灌浆前，需要与洁净水充分搅拌。按照30%的水灰比率，先将1.5升左右的水倒入容器中，然后再将5公斤的膨胀剂徐徐倒入水中，并用搅拌杆不断搅动混合，直到得到流动性较好、无结块的浆体。如果搅拌用手直接操作，请戴好塑胶手套操作。

3，宇鸿牌静态破碎剂填充

对于垂直的孔，直接将无声膨胀剂浆体倒入孔中即可。用一个略小于洞孔的捣杆夯实倒入孔中的浆体。对于较深的孔，需一节一节地夯实浆体。

对于水平方向的孔，先将一根略小于孔径的塑料管插入孔中，然后将浆体慢慢灌入管中，同时把塑料管慢慢从孔中撤出，再一节一节夯实浆体。

#### 4，宇鸿牌静态破碎剂等待反应开裂

开裂将会在灌浆后2-6个小时左右产生，时间的长短取决于被施工的材料类型、钻孔的设计以及施工环境温度等多种因素。灌浆后，洞中浆体的膨胀可以持续对孔壁增加压力达3天之久。无声膨胀剂与水反应后会产生热量，如果反应过快，在水和膨胀剂还没有充分结合的情况下，浆体的温度就会达到沸点，这会导致气喷式的喷孔，瞬间蒸汽所产生的压力将会把部分浆体喷出孔外。

#### 五，宇鸿牌静态破碎剂注意事项

- 1，必须按施工环境选择适当型号的破碎剂，否则会造成冲孔，不破裂，破碎时间长。
- 2，用水调和破碎剂时，如果浆体发热厉害请勿灌入孔内。
- 3，为了安全，无关人员不得进入施工现场。使用我厂产品必须配戴防护眼镜（防尘防冲击型PVC护目镜）施工人员未戴防护眼镜操作属违章操作。
- 4，发生冲孔属正常现象，是不可预见和不可完全控制的现象。冲孔的原因较多，大致有以下几种：

操作人员操作不当，操作时间过长，包括已经发热冒气仍装孔等。

温度控制不当，气温高，孔径大（提议：用孔径38mm以下为好）破碎剂型号不符，孔壁光滑。

破碎剂调拌不匀，有粉团，孔内有空气或杂物。

破碎剂一次性调量太多（提议：每次调拌5-10kg为宜）

静力破碎剂，石头膨胀剂批发价格