

# 活性氧化铝球、氧化铝球、瓷球

产品名称	活性氧化铝球、氧化铝球、瓷球
公司名称	江西省萍乡市三和陶瓷有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	含量 :92 ( % ) 材质:陶瓷 厂商:三和陶瓷
公司地址	江西省萍乡市建设中路莲花街10号
联系电话	0799-6232588 13807999079

## 产品详情

含量	92 ( % )	材质	陶瓷
厂商	三和陶瓷		

活性氧化铝球产品概述：

活性氧化铝具有许多毛细孔道，表面积大，可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物似于质的极性强弱来确定，对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力，是一种微水深度干燥剂，也是吸附极性分子的吸附剂。活性氧化铝除氟类阴离子交换树脂，但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱氟效果好，容量稳定，每立方米活性氧化铝吸氟6400克。本产品具有强度高、磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的深度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双氧水中氟化物处理还可以去除废气中的硫气氢、二氧化硫、氟化氢、烃类等污染物质，特别适应含氟水的除氟处理

产品技术参数：

名称	型号	化学名称	粒径mm	堆积密度g/cm <sup>2</sup>	比表面积m <sup>2</sup> /g	孔体积ml/g	静态水吸附%	磨
活性氧化铝干燥剂	wha-101	- 型	3-5	0.70	300	0.38	16	
			4-6	0.68	300	0.38	15	0.4

			4-8	0.68	300	0.38	15	0.4
			5-7	0.68	300	0.38	16	0.4
	wha-102	- 型	2-6	0.72	300	0.40	17	0.6
			5-7	0.68	300	0.40	16	0.6
活性氧化铝 除氟剂	wha-104	- 型	2-3	0.70	300	0.38	17	
			1.0-2.5	0.70	300	0.38	16	0.4
			0.5-2.0	0.70	300	0.38	16	0.4
硫磺回收催 化剂	wha-201	- 型	4-6	0.67	300	0.4-0.5	17	