

盆式管道压浆料CGM-11

产品名称	盆式管道压浆料CGM-11
公司名称	西安远华新型材料有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	品牌:远华 型号:CGM-11 规格:25kg/袋
公司地址	西安经济技术开发区凤城二路天地时代广场C座 2708
联系电话	181-49451847 18149451847

产品详情

本公司主营产品分为：

一、建筑灌浆

加固系列：高强无收缩灌浆料、环氧树脂灌浆料、孔道压浆料（剂）、支座砂浆、道钉锚固剂、轨道胶泥、高强耐磨料、耐磨地坪硬化剂。

二、修补砂浆系列：环氧修补砂浆、环氧树脂胶泥、环氧树脂砂浆、聚合物修补砂浆、聚合物修补加固砂浆。

三、环氧结构胶系列：改性环氧植筋胶、改性环氧粘钢胶、改性环氧碳纤维布胶、改性环氧灌缝胶、A6微细裂缝封闭膏、封缝胶、石材干挂胶。

四、瓷砖粘贴及界面处理系列：陶瓷砖粘结剂、玻化砖粘结剂、大理石粘结剂、马赛克粘结剂、彩色防霉勾缝剂、J302混凝土再浇剂、303干粉界面剂、钢筋锚固剂、108建筑胶粉。

孔道压浆剂

厂家咨询电话：181-4945-1847

- 产品特点：**
- 1, 流动性好,强度高,不泌水,不分层。
 - 2, 耐久性好,系无机灌浆材料,不存在老化,对钢筋无锈蚀,耐久坚固。
 - 3, 压浆具有饱满早强,微膨胀等特性。
 - 4, 产品具有高充盈性,可一次性压浆施工,管道内浆体密实无孔隙。
 - 5, 预应力钢筋不锈蚀,与混凝土粘结牢固。
 - 6, 使用方便,现场与 **水泥**复配后,直接加水搅拌均匀即可使用,加水量以17-20%为宜。

产品用途：适用于后张梁预应力管道充填压浆,地锚系统的锚固灌浆,连续壁头止漏灌浆,围幕灌浆。适用于设备基础灌浆及梁柱接头,工程抢修和螺栓锚固。

适用于高强度钢预应力混凝土构件孔隙灌浆,道桥梁加固。技术指标:(执行标准:JTG/TF50-2011)

流动度(s):初始值 18 ± 4 ;30min值 30。凝结时间(h):初凝 4;终凝 24。

24h自由膨胀率(%):0-3。抗压强度(Mpa):7d 35 Mpa;28d 50 Mpa。

抗折强度(Mpa):7d 6.5 Mpa;28d 10 Mpa。24h自由泌水率(%):0 含气量(%):1-3

压力泌水率(%): 3.5 Cl离子含量(%): 0.06

推荐掺加量：掺加量为水泥重量的10-12%：

施工说明：

- 1, 预应力筋的制作,锚具,夹具等的安装,预应力的施加,压浆等应满足设计要求。
- 2, 拌制预应力管道压浆料水泥浆的参考加水量为17%,水灰比不宜大于30%,实际水灰比需据试验确定。在搅拌机中加入实际拌合水的80%-90%,开动搅拌机,均匀加入全部压浆剂,边加入边搅拌,然后均匀加入全部水泥。全部粉料加入慢速搅拌2min,然后快速搅拌1min,加入剩下的10%-20%的拌合水,继续搅拌1min。

3, 压浆料自搅拌至压入孔道的延续时间,视气温情况而定,一般在30-45min范围内。

4, 压浆料在使用前和压注过程中应连续搅拌。

注意事项 压浆时浆体温度应保持在5 -30 之间,否则应采取措施满足条件。预应力管道压浆料,水称量准确,并严格按确定的水灰比加水,不得随意调整加水量。

包装及贮存

本产品为牛皮纸编织袋(加内衬)包装,净重25公斤/袋。

本品须贮存于干燥通风的室内。保质期6个月。

本公司主要产品：

灌浆料;植筋胶;;耐磨料;支座砂浆;粘钢胶(灌注胶);灌缝胶;聚合物修补砂浆;环氧树脂胶泥;环氧修补砂浆;压浆剂;压浆料;粘结剂。欢迎新老客户来电咨询。

联系电话:181-4945-1847 阴经理