

海虹牌双组份结构型标线漆29700老人牌油漆

产品名称	海虹牌双组份结构型标线漆29700老人牌油漆
公司名称	武汉市普立森涂料有限公司
价格	.00/升
规格参数	品牌:海虹 型号:29700 颜色:各色
公司地址	武汉市黄陂区祁家湾榆林路80号
联系电话	0510-88554166 18051597785

产品详情

高温使用: :高温使用时，漆膜体系总的干膜厚度最大不要超过75微米。

第一次受热: :漆膜从环境温度升至规定温度的时间必须超过24小时。

固化: :涂层完全固化所需时间:3天（100℃），1天（150℃）或2小时（200℃）。

重涂: :彻底干燥(24小时，20℃)后可重涂；或在约200℃加热1小时后进行。

在污染环境暴露后的表面，重涂前应用高压淡水彻底清洗干净，任其自干。

硅酸锌底漆: :若施涂于硅酸锌漆之上，如老人牌无机富锌漆15700，施工后或第一次加热后可能会出现爆孔。避免爆孔的最好方法是在涂本品的第一度漆时先薄薄的雾喷一道，让空气逸出，然后再施涂56940至完整涂层厚度。

声明: :本说明书的所有内容均译自英文版本，如有出入，以英文版本为准。

注意: :本品仅适用于专业用途。

公布日期: : 2006年10月 – 5694019000CO0