

自流平镗面型环氧地坪

产品名称	自流平镗面型环氧地坪
公司名称	苏州金瑞德装饰设计工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:苏州金瑞德 型号:自流平 耐磨性:强
公司地址	苏州工业园区唯华路5号曼哈顿广场8幢23楼
联系电话	0512-62388879 13382180653

产品详情

自流平镗面型环氧地坪

一、适用范围：gmp药品厂、医院、无尘室、净化车间、电子厂、仪控室、食品加工厂、冷藏室、冷冻室。二、地坪特性：防尘、防霉防水、无缝平整、耐油、耐磨耐压、抗冲击力强、韧性好、优异的抗化学药品、经久耐用。厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm 使用年限：8-15年 三、施工工艺：
防水处理：一楼需以做好防水处理;素地处理：依素地状况做好打磨，修补，除尘；
环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
砂浆中涂:用环氧树脂加入石英砂用镗刀均匀涂布一道或按设计要求涂布数道；
环氧批土：以实际需要施工数道，要求达到平整无空洞，无批刀印及砂磨印为准；
自流平面漆：用镗刀将自流平面漆镗涂一道，完工后整体表面光亮洁净，颜色均一，无空鼓。
注意事项：24小时候方可上人，72小时后方可重压。（25 为准，低温开放时间适度延长）

四、技术参数：

项目	指标
表干时间 (h)	4
实干时间 (h)	24

试用期 (h)	4
硬度 (邵氏硬度, d型)	80
耐磨性 (750g/500r, g)	0.030
耐冲击性 (1kg/100cm)	涂层无裂纹、剥落及明显变形
粘接强度/mpa	3.0
抗压强度/mpa	80
耐水性 (7d)	不起泡, 不脱落, 允许轻微变色
耐油性 (120#汽油, 7d)	不起泡, 不脱落, 允许轻微变色
耐碱性 (10%naoh,48h)	不起泡, 不脱落, 允许轻微变色
耐酸性 (10%h2so4, 48h)	不起泡, 不脱落, 允许轻微变色
耐盐水性 (3%nacl,7d)	不起泡, 不脱落, 允许轻微变色