

东莞鹅卵石头粘接灌封 透明环氧树脂AB胶 粘涂利

产品名称	东莞鹅卵石头粘接灌封 透明环氧树脂AB胶 粘涂利
公司名称	东莞市进源新材料有限公司
价格	40.00/KG
规格参数	品牌:粘涂利 型号:H705 颜色:透明
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永兴街6号一楼
联系电话	0769-83660289 18122866859

产品详情

鹅卵石粘接,鹅卵石灌封,石头粘接灌封胶,环氧树脂粘接剂,东莞环氧树脂AB胶

粘涂利H705是一款专门用于鹅卵石等石材粘接灌封的环氧树脂AB胶，不仅透明度高而且无气泡，适用于美观度要求较高的景点或假山等石头的灌封，欢迎来电询价！

【产品特点】

H705系环氧树脂胶，粘度低、流平性好、消泡性能好；可常温或中温固化，固化速度适中；固化物透明度佳、硬度高，表面平整、光亮，无气泡，附着力强；固化物具有良好的耐溶剂性、抗创性及耐黄变性能。

【产品用途】

适用于各种金属标牌、徽章、证章、钮扣、工艺品等产品的表面披覆和滴胶；其它硬质产品的表面封装；不适用于有弹性或软质产品的表面滴胶。

【物理性能】

型 号	H705A	H705B
颜 色	透明液体	透明液体

粘 度25	3000-5000cps	80-100cps
比 重25	1.1g/cm3	0.95g/cm3
保存期限25	6个月	6个月

【使用方法】

配 比：A：B = 3：1（重量比）

使用时间：25 × 30-60分钟（100g混合量）

固化条件：55 -80 × 60-120分钟

初干时间：25 × 6-8小时

硬化时间：25 × 12-16小时

要粘接密封的部位需要保持干燥、清洁；

按配比取量，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

搅拌均匀后请及时进行注胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

固化过程中，请及时清洁使用的容器及用具，以免胶水凝固在器具物品上。

【固化后特性】

硬度SHORE D 70~80

弯曲强kg/mm2 14~15

抗拉强kg/mm2 12~13

抗压强度kg/mm2 0~22

吸水率25 %24小时 < 0.

【注意事项】

- 1．要滴胶的产品表面需要保持干燥、清洁；工作场所需保持通风；
- 2．按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；
- 3．搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；
- 4．固化过程中，请保持产品水平摆放，以免固化过程中胶液溢出。

5. 本品在混合后可静置5分钟再使用，以使混合时产生的气泡及时破除；
6. 混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的也会缩短；
7. 可使用时间：是指在25℃条件下，100g混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用；
8. 有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；
9. 在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

【储存与包装】

1. 本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；
2. 包装规格为每组40kg，其中包含主剂30kg/桶、固化剂10kg/桶。

以上性能数据是在温度25℃，湿度70%的实验室环境所测得的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能保证于某个特定环境下能达到的全部数据,敬请客户于使用时,以实验数据为准！