

# 东宝硅pu球场

产品名称	东宝硅pu球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 硅PU球场:3mm至8mm 硅PU篮球场:硅PU塑胶球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 东宝硅pu球场

#### 一、东宝硅pu球场条件：

温度：地面温度不低于5℃，不高于35℃；

湿度：空气相对湿度不超过85%；

坡度：不低于3:1000，不大于5:1000；

平整度：三米直尺高差不超过3mm；

强度：地面强度必须达到C25以上。

#### 二、东宝硅pu球场材料施工工具：

- 1、混凝土切割机一台。（切割温度缝）
- 2、搅拌机一台、搅拌容器、刮板。（球场材料铺设）
- 3、小刀、小灰刀、手提打磨机。（表面修整）
- 4、卷尺、帆布线、刷子、美纹纸等划线用工具。

5、扫把、地拖把、水管等清洁工具。

### 三、东宝硅pu球场基面要求：

平整(3M直尺误差3mm)、结实牢固、无松浮物、干净整洁，切割合理温度缝

#### 一、东宝硅pu球场施工程序：

表面处理——切割V字缝——打磨酸洗——填缝——补积水——地面找平——涂刮弹性层——涂刮加强层——施工界面剂——施工面层——划线——清场完工。

#### 二、东宝硅pu球场施工方法：

##### 1、开温度缝：

以不大于 $6 \times 8\text{m}$ 为一方块切割温度缝，原有板块与板块间要切割温度缝，温度缝宽 $\times$ 深= $6 \times 20\text{mm}$ （在温度缝和不规责缝上切成V字型的槽）。

##### 2、酸洗打磨：

用清水湿润地面，用8%左右的稀盐酸清洗地面（打磨处理后），然后用清洗水冲洗干净。

##### 3、地面破损及高低不平处理：

修补材料（弹性料）M8：砂子=1：0.5修补破损处。

##### 4、东宝硅pu球场底涂：

用底漆A:B搅拌均匀后加2倍水搅拌均匀，滚涂于基面，用量视理场牢固度而定，一般用量约为 $0.2\text{kg}/\text{m}^2$ ，待干固后便可进行下一步施工。

##### 5、东宝硅pu球场材料填缝：

待底漆固化后用可压缩发泡棉或橡胶颗粒挤压进温度缝，一定要保证把温度缝密封填满不凸出，然后用填缝胶涂刷一道宽 $\times$ 厚= $80 \times 1.5\text{mm}$ 覆盖于表面。

##### 6、补积水：

用修弹性料m8:砂 = 1 : 0.5搅拌均匀，找平积水处，找平后要求雨后30分钟积水不超过3mm即为合格。

##### 7、涂刮弹性层：

用弹性料m8（A:B:C）30:9:2，搅拌均后，以齿刮板刮涂于基面，每道刮涂厚度不能超过2.0mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准（一般约10小时，具体视现场天气情况而定），直至刮涂到要求厚度为准。

8、弹性层涂干固后，用积水法测试地面平整度，积水处需用修补料补平，用磨机修整粗糙表面部分后再涂刮加强层。

##### 9、涂刮加强找平层：

用弹性料m8 (A:B:C) 30:9:2, 搅拌均匀后, 以齿刮板刮涂于基面, 刮涂一道1.0mm厚, 刮涂后表面要求平整光滑。

#### 10、东宝硅pu球场材料滚涂界面剂：

用界面剂A:B搅拌好后全场滚涂一片就可, 6-8小时后再做面。

#### 11、涂刮耐磨面层：

用面料A : B搅拌好后加0.2的止滑砂充分混合搅拌均匀, 涂于加强面上, 一般刮涂二道, 第二道加止滑粉1 : 0.05, (二道一般用量约为0.3kg/m<sup>2</sup>)。

#### 12、东宝硅pu球场划线 (A;B搅拌好后使用)：

按标准尺寸量度定位, 用帆布线标出线条位置, 然后而用美纹纸沿帆布线贴在球场上, 用NALSAN E专用划线漆均匀用毛刷刷于两美纹纸之间, 待涂料表干后把美纹纸撕掉即可。

#### 13、东宝硅pu球场材料完工清场。