

大量直供珍珠岩洗手粉 新天地

产品名称	大量直供珍珠岩洗手粉 新天地
公司名称	信阳市平桥区新天地保温材料厂
价格	.00/个
规格参数	产商:新天地 含量:100 (%) 密度:0.050 (g/cm3)
公司地址	河南省信阳市平桥区人民路37号
联系电话	0376-3776105 13607618009

产品详情

产商	新天地	含量	100 (%)
密度	0.050 (g/cm3)	硬度	1

产品介绍

膨胀珍珠岩洗手细粉原料，是一种用纯天然气，煤气或轻柴油焙烧出的超白细颗粒粉料。一般粒度为0.05-0.5mm之间（约70-90-120目）是加工去污洗手粉的最佳主要原料。白色粉末状，白度达98以上，目数90—120目，质软、无毒、无味、绿色环保、吸附性强、pH值6-7，是生产洗手粉的主要原材料。

该产品经过工艺改进,进一步加工为洗涤日化的吸附剂珠光砂.又称珠光粉.该产品是由粉选精选小粒经矿砂在垂直立窑以天然气作热源,加热膨胀所获得的产品,产品色泽,容重,规格类似于普通膨胀珍珠岩。

主要特性

具有容量小,化学稳定性好,不燃,无毒,无味等特性。

珍珠岩的粒径做到90-120目,经过特殊工艺把白度做到98以上,无毒,无味,绿色环保,吸附性强,是生产洗手粉,洗手液等洗涤日化的主要原材料；

珍珠岩的多孔具有吸附性,利用它的这一特性,吸附了用于清洁的材料,加上它具备适当的硬度,一边起清洁的效果,一边起到摩擦的效果,能有效的把洗顽渍清洗掉。

使用特点

洗涤效果好,去污力强,且去除腥味效果好 ;

呈中性 $ph = 7$,长期使用对皮肤无刺激,有润肤作用 ;

用应用领域

可广泛应用于维修行业,机械制造,石油化工,交通运输,饭店宾馆,印刷业,煤矿及其它家居用品。

序号	指标名称		标号 单位	性能指标	
				50型	
1	松散密度		kg/m ³	50	
2	振实密度		kg/m ³	60	
3	粒度 (重量%比)	1.0mm通过量	%	1.0mm-0.05mm不少于90%	1.0mm-0.05mm
		0.05mm通过量	%	0.05mm最大值8%	0.05mm
4	质量含水率(重量%比)		%	0.5	
5	安息角(堆积高度100mm时)		0	33-37	
6	装填过程中密度的增加	手动	%	25	
		风动	%	35	
7	导热系数在(常压温度在77k-301k平均值)		w/m.k	0.022-0.025	0.022-0.025
8	使用温度			-200-800	
注:表中松散密度,振实密度为最大值					

化学成份:

sio ₂ (%)	tio ₂ (%)	alo ₃ (%)	fe ₂ o ₃ (%)	mno(%)	mgo(%)	

72	0.09	12.31	0.54	0.06	0.14	
k ₂ o(%)	na ₂ o(%)	p ₂ o ₅ (%)	烧失量			
4.67	3.29	0.04	4.94			