

# 中强度乐泰641柱形固持胶轴承防松动固定胶水

产品名称	中强度乐泰641柱形固持胶轴承防松动固定胶水
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:641 包装规格:50/250ml
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

## 产品详情

中强度乐泰641柱形固持胶轴承防松动固定胶水{180\*2\*8\*2\*6\*9\*8\*1-9}

丙烯酸胶粘剂不足之处：

- 1、抗冲击性能差，尤以胶接刚性材料时更为明显；
- 2、耐热性差，未经改性的产品只能再70-80 以下使用；
- 3、固化迅速，难用于大面积的胶接；若未加以增粘，难用于填充性胶接；
- 4、虽然对人体无毒，但对粘膜有一定的刺激性。

品牌：乐泰

型号：641

组成：单组分-不需混合

粘度：中

固化方式：厌氧胶

二次固化：促进剂

应用：固持胶

强度：中强度

颜色：黄色

最大填充径向间隙（mm）：0.1524

粘度(mPa.s)：400/800

剪切强度钢/钢(psi)：940

固化速度（初固/完固）：20分钟/24小时

推荐促进剂：7471/7649

比重：1.07

乐泰641胶水适中的强度对需要拆开的圆柱零件是理想的。建议最大直径间隙为0.25mm以下。在10-30分钟达到初固化。

适用圆柱型装配零件的粘接作业，尤其适用于在运营作业中有拆卸要求的应用作业，该产品在隔绝氧气的金属密封间固化，可以防止由于震动或冲击而引起的松动或泄漏。

典型用途包括填充紧密配合的压配合件，键沟和花键之间的空隙;装配轴承和衬套，并使压配合键固持强度更高。

## 非活性金属装配

当装配非活性表面零件时,乐泰®建议使用底剂以确保螺纹锁固胶的固有性能。

\*非活性金属(建议使用底剂) 活性金属(可选择使用底剂)

镀金零件 锌 磁铁 铁 青铜

电解铝 纯铝 镍 碳钢 镍

钛 镉 银 铜 锰

不锈钢 镁 金 黄铜 铜镍合金

镀锌钢 天然或化学黑氧化物 铁镍钴合金

乐泰螺纹锁固胶在无氧和存在金属离子的情况下固化，当装配非活性金属零件时，金属离子较低，乐泰建议使用底剂以确保螺纹锁固胶的固有性能。