

厂家直销佰丽安丙烯酸聚硅氧烷涂料

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 厂家直销佰丽安丙烯酸聚硅氧烷涂料 |
| 公司名称 | 济宁市通和信息科技有限公司 |
| 价格 | 15.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:佰丽安 型号:丙烯酸聚硅氧烷涂料 规格:甲组20kg 乙组5kg |
| 公司地址 | 济宁市金宇路47号汇景国际城B座七层15号房 |
| 联系电话 | 15063787017 |

产品详情

丙烯酸聚硅氧烷涂料

组成与性能

该漆是以丙烯酸树脂与硅氧烷单体同其他含有功能性官能团单体共聚反应的聚硅氧烷树脂为主体，

添加颜料、助剂，以侧链为脂肪族的柔性聚醚胺为固化剂，常温交联固化的环保涂料。

色彩鲜艳，漆膜饱满坚硬、耐磨、耐强酸、耐盐、耐化工大气、耐腐蚀，并具有良好的物流机械性能，防腐效果更佳，可达20年以上。

产品用途 广泛适用于桥梁、机械、船舶、海洋、化工、埋地管道、变压器、市政设施、冶金、矿山、地坪、反应釜、

油罐内壁、广告牌和非金属诸多领域的防腐涂装，也可用于内外墙的装饰装潢。

技术指标

体积固含量 80% 干燥时间 表干 2h 实干 24h 适用期 5h

附着力 1级 柔韧性 1mm 耐冲击 50cm

耐热性 150℃, 72h不起泡，不脱落，允许轻微变色

耐酸性 浸入20% H_2SO_4 溶液中7d 不起泡，不脱落，允许轻微变色

耐碱性 浸入20% $NaOH$ 溶液中7d 不起泡，不脱落，允许轻微变色

耐盐水性 浸入5%NaCl溶液中7d 不起泡，不脱落，允许轻微变色

耐汽油性 浸入90#汽油中30d 不起泡，不剥落

耐温变性 10次循环 无异常 耐洗刷性 20000次

耐沾污性 10次循环 5%

耐人工气候老化性 4000h 不起泡，不脱落，允许轻微变色、失光

耐湿热性 4000h 不起泡，不脱落，允许轻微变色

耐盐雾性 4000h 不起泡，不脱落，允许轻微变色

施工工艺及注意事项

1本涂料为双组份，甲组份20kg，乙组份5kg，

2配 比 甲组份：乙组份=4:1，熟化15分钟后使用。

3可采用喷涂、滚涂、刷涂均可。如涂料粘度较厚，可添加5-8%左右的聚硅氧烷涂料专用稀释剂。

4使用时注意通风，严禁烟火。

5.贮存期 为一年