龙口聚氨酯密封胶密封胶宇龙高分子多图

产品名称	龙口聚氨酯密封胶密封胶宇龙高分子多图
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:MU1598
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

108硅丙防水密封胶 《宇龙108中性耐候建筑密封胶》

产品简介:

本品系硅丙乳液型产品。单组份室温固化，经改进其耐水性，粘接性都有较大改善，在房屋建筑中可克服较大位移。无腐蚀，无污染。完全干燥后，表面光泽，拉伸强度等性能，可与硅酮胶相媲美；本品为不流挂型，施工方便，五毒、无污染，是装修必备佳品。有多种颜色可供选择。

施工要求及注意事项：

1、 粘结表面须干燥清洁，不宜用于连续浸水或终年潮湿的地方；

2、 表面未完全干燥前防止雨淋和水浸；

3、 上油漆、涂料及所有会渗出油脂的材料，会影响粘接（结）效果不宜施胶；

4、 干燥固化过程中需光照通风。（打发泡胶部位需二次施胶）

规格及贮存：

1. 108防水 400克，30支/箱

108防水430g，30支/箱

108防水500g，24支/箱

2. 贮存期：自出厂日记，在5-26℃内有效期为18个月。

典型技术参数（下列数据仅供参考，不建议用于制定规范）

序号项　目技术指标1外观 细腻、均匀膏状物2密度 1.55±0.053表干时间/h≤3≤14下垂度
05挤出性/（ml/min）≥100≥1106定伸粘结性无破坏无破坏7弹性恢复率
%≥40≥418浸水后定伸粘结性无破坏无破坏9树脂含量
%--60产品在湿度50±5%，温度23±2°C条件下固化28天

符合JC/T484-2006标准规定的12.5E级的要求

(255,255,255);mso-border-right-alt:31.8750pt none rgb(255,255,255);border-top:none;;mso-border-top-alt:31.8750pt none rgb(255,255,255);border-bottom:31.8750pt none rgb(255,255,255);mso-border-bottom-alt:31.8750pt none rgb(255,255,255);' >

电器绝缘密封胶(灌封胶)：为了保证电机、电器元件电性能及机械强度的稳定可靠，需要在导体之间、缝隙以及出口引线间进行绝缘密封。绝缘密封胶目前以环氧树脂、酚醛树脂、有机硅树脂和不饱和聚酯树脂最为常用，主要用于绕组线圈、电容、电阻、变压器和半导体元件等。包装用密封胶：密封是包装的重要组成部分。密封的好坏直接影响包装效果、包装物的贮存和寿命，甚至还影响包装物的信誉。根据密封材料的形态和使用方式，大致可分为3类：垫圈密封、胶带密封和胶体密封。它们均能达到防止液体泄漏、阻隔氧气、湿气、异味进入，防伪劣产品的目的。尤其防伪密封是近年来正蓬勃兴起的包装密封技术。它一般以热熔胶点封或压敏胶带粘封，包装一旦折除将无法恢复原状，从而可防止伪劣产品出现，保护消费者利益。

产品特性◇ 单组份、湿固化，立面施工不流淌；◇ 具有弹性，初粘性好，中等强度；◇ 与玻璃、铝板等多种材料粘接性好；◇ 良好的填缝性能；◇ 中断打胶时拉丝短；◇ 对基材无腐蚀、无渗透污染；◇ 低挥发性气味;◇ 优良的抗老化性能:施工方法1.用棉纱清除涂胶部位表面的尘土、油污及明水。如果表面有易剥落锈蚀，应事先用金属刷清除，必要时还可用酒精等有机溶剂擦拭表面。2.根据施工部位的形状将密封胶的尖嘴切成一定形状的大小，用手动或气动胶枪将胶涂在施工部位。3.在表干时间以内进行表面刮平、修饰等工作。表面要求特别严格的部位应在涂胶部位的两侧打上保护胶带，并在刮平后揭去。若不慎将非施工部位沾污，可用蘸有酒精的棉布擦拭干净。包装贮存◇ 铝管包装：310ml；12支/箱；有限期9个月。◇软包装：310ML、400ml；25支/箱；600ml；20支/箱；有限期6个月。◇ 建议在25°C以下的干燥库房内，避免高温/水汽。