

# 工程涂料佰丽安丙烯酸聚氨酯工程机械面漆

产品名称	工程涂料佰丽安丙烯酸聚氨酯工程机械面漆
公司名称	济宁市通和信息科技有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:佰丽安 型号:丙烯酸聚氨酯工程机械面漆 规格:20kg/桶
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城B座七层15号房
联系电话	15063787017

## 产品详情

厂家直销各种油漆涂料

生产批发厂家，长期与山东大学化工学院，山东科技大学涂料研究院等科研院校合作，可来厂实地考察

### 丙烯酸聚氨酯工程机械面漆

组 成：由含羟基丙烯酸树脂、颜料、助剂，及固化剂构成双组分色面漆。

特 性：1、光泽度高，表面平滑美观，具有优越的附着性、硬度及耐磨性。

2、耐候性特佳，经久不变色，不失光。

3、耐药品性非常优良，不易受酸、碱、油脂、溶剂及盐类等腐蚀性物质的侵蚀。

用 途：车辆、工程机械、木制品及金属、塑钢、仪表壳管等表面的装饰、防腐的涂饰。

技术指标：容器中的物料状态 应无异物、硬块、易搅起的均匀液体

细度/ $\mu\text{m}$  20 GB1724-79 贮存稳定性/级， 沉淀性 8 GB6753-3

附着力/级 1 GB1720-79 硬度 H GBT6739-1996 柔韧性/mm, 1 GB/T1731-93

光泽 60° , 95 GB1743-89 杯突试验/mm , 3 GB9753

耐水性 240h 不起泡 , 不起皱 , 不脱落 , 允许轻落变色、失光。 GB/T1733-93

耐汽油性 4h 不起泡 , 不起皱、不脱落 , 允许轻微变色。 GB/T1734-93

耐温变性/级 , 2

按规定制定备好漆膜后放入  $90 \pm 2$  恒温箱中 240h 取出 , 室温下放置 0.5h 后测试 2mm 划格试验。

耐候性 广州地区 24 个月 应无明显龟裂 , 允许轻微变色 , 抛光后失光率 30% GB1765-89

人工加速老化 800h 应无明显龟裂 , 允许轻微变色 , 抛光后失光率 30% GB1865-89

鲜映性 Gd 0.6-0.8 以鲜映性测定仪定之

加严指标 : 遮盖力 黄色 理论涂布值  $100/m^2$   $9.0m^2/L$ - $10m^2/L$

粘度 涂-4 S  $25 \pm 1$  80-120

干燥时间 表干 min 20 实干 h 4 含固量 % 60 漆膜厚度 湿膜 70-110  $\mu$   
干膜 30-50  $\mu$

稀释剂 : 聚氨酯专用稀料 适用底漆 : 环氧、聚氨酯系列所有底漆、结构漆、二道浆

贮藏稳定性 : 12 月 涂装方法 : 刷涂、喷涂、静电喷涂