

# 供应伊士曼成膜助剂 环保净味成膜助剂厂家

产品名称	供应伊士曼成膜助剂 环保净味成膜助剂厂家
公司名称	广州雅创贸易有限公司
价格	16.00/KG
规格参数	品牌:伊士曼 型号:texanol 别名:醇酯十二
公司地址	广东省广州市天河区圃兴路53号C311
联系电话	020-32294435 13580412576

## 产品详情

临海雅创贸易商品名：texanol酯醇十二,化学名：2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单酯.评价首先是以测定所选的增塑剂/成膜助剂的VOC开始成膜助剂的简介.试配乳胶漆时，根据乳胶聚合物固体的重量，成膜助剂酯醇十二的浓度好从5%至10%开始

注：以下texanol十二典型物理性质，不得视为产品规格

比重在20 /20 0.95 有效物含量 98.5% 溶解度，置于水中（20 ）不溶

溶解度，水置于其中（20 ）0.90% 挥发速度 0.002 折射指数，在20 时 1.4423

蒸汽压力，在25 时，0.013 初沸点 255 干点 260.5 凝固点，（ ）-50(-58)

南昌 十二碳醇酯在乳胶漆生产中,TEXANOL酯醇十二的添加量主要取决于乳液聚合物的硬度，较硬的乳液（高Tg值）要比较软的乳液（低Tg值）需要更多的添加量才能达到其成膜效果在该阶段，水份的挥发与单纯水的挥发相似，为恒速挥发水性涂料的成膜助剂又叫凝聚剂、聚结剂、成膜助溶剂或共溶剂，能够对乳液中的聚合物粒子产生溶解和溶胀作用，使粒子在较低温度下也能够随水分的挥发产生塑性流动和弹性变形而聚结成膜

它们的共同作用是软化乳液聚合物粒子，使它们融合在一起良好的成膜助剂通常需满足以下条件：良好的水解稳定性；低的凝固点；适中的挥发率；高效的聚结效率；低的水溶解度醇酯十二偏大的加入量可得到更好的效果加入乳胶漆中时，被吸收在乳液粒子上，软化粒子并且在涂漆时引起更好的融合它不会被吸进能渗透的基质中，但可有效地聚结乳液粒子

包装：

200.00KG、50.00KG

储运要求：

成膜助剂TE12应保存在通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，在5 以上运输和储存，有效期为3年。

联系方式：

销售电话：020-32294435 传真FAX：020-32294461 技术支持：13580412576(苏生) 微信/QQ：482036

公司网站：<http://gzyachong.1688.com> <http://gzyachuang.1688.com>

公司董事长苏凯发，在秉承发展人文企业的同时，更重生意、重友情的理念，携全体员工恭候业界人员到我公司考察指导，以便早日结成合作伙伴，同心同德共创美好未来工厂技术力量雄厚，工艺设备先进，检测手段完备，产品质量稳定，各项产品指标均达到或优于有关标准公司新研发的涂料助剂已通过国家科技成果鉴定广州雅创贸易有限公司是一家集代理、经销、研发、生产于一体的高新技术股份制企业，致力于化学试剂、高端进口试剂、化工原材料以及新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用的科技型股份制企业

雅创贸易伊士曼Eastman成膜助剂TE12 环保净味成膜助剂有什么用25265-77-4

内江进口道森商品名：texanol酯醇十二,化学名：2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单酯.另外，使用同一乳液的不同配方（PVC不同），也会要求不同的醇酯十二成膜助剂的加入量在一般情况下，醇酯十二成膜助剂的添加量按乳液固含量的3~10%左右考虑成膜助剂检测报告COA.水解稳定性非常好，可以与包括PH很高的乳液在内的各类乳液一起使用

注：以下成膜助剂CS12典型物理性质，不得视为产品规格

比重在20 /20 0.95 有效物含量 98.5% 溶解度，置于水中（20 ）不溶

溶解度，水置于其中（20 ）0.90% 挥发速度 0.002 折射指数，在20 时 1.4423

蒸汽压力，在25 时，0.013 初沸点 255 干点 260.5 凝固点，（ ）-50(-58)

湘潭 十二碳醇酯 本品可直接使用，在适当搅拌下，慢慢将及加入到待成膜体系中，可在乳液加入之前使用，亦可在乳液加入以后使用 在制版印刷业，成膜助剂有助于水性上光油的成膜1,2，也被称为O PV,至目前为止，在制版印刷行业所用的成膜助剂，主要是容易挥发的类型,虽然它们的性能很好，但VO

C含量是一个问题TEXANOL酯醇十二可分两次加入，会充分发挥它的优点：在研磨阶段加入1/2量，TEXANOL酯醇十二会有助于颜/填料的润湿和分散，在调漆阶段加入1/2量，TEXANOL酯醇十二会有助于抑制泡沫的产生

这一过程是水性漆能否成膜的关键，若乳液聚合物的玻璃化温度(Tg)较高（为了使涂膜具有良好的机械性能，耐候性和沾污性，Tg值一般不能太低），在较低环境温度下，就很难变形，从而会使融合过程受阻，导致不能成膜，这时需要用成膜助剂协助成膜，成膜助剂可以使乳胶粒子溶胀变软，因此，很容易使他们融合在一起形成连续的膜醇酯十二在涂膜干燥过程中，水分挥发后余下的成膜助剂使聚合物微滴溶解并融合成连续的膜，成膜助剂除有溶解作用外，还会对聚合物起短暂的增塑作用，成膜助剂是一种可以挥发的暂时性增塑剂，能促进乳胶粒子的塑性流动和弹性变形，改善其聚结性，可在广泛的施工温度范围内成膜 在制版印刷业，成膜助剂有助于水性上光油的成膜1,2，也被称为OPV至目前为止，在制版印刷行业所用的成膜助剂，主要是容易挥发的类型

包装：

200.00KG、50.00KG

储运要求：

成膜助剂应保存在通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，在5 以上运输和储存，有效期为2年。

联系方式:

销售电话：020-32294435 传真FAX：020-32294461 技术支持：13580412576(苏生) 微信/QQ：482036

公司网站：<http://gzyachong.1688.com> <http://gzyachuang.1688.com>

面对知识经济的挑战,我们全体员工愿与广大新老客户合作伙伴,一道共同努力,抢占市场最高点,共创美好未来我公成立于2014年,我们始终坚持“质量第一、服务至上”的经营方针,为广大的化妆品生产厂家提供质优价廉的原料,并以其专业、周到的服务赢得了许多化妆品厂家客户的信赖与支持我们一贯坚持‘精益求精 开拓进取’的经营理念,拥有一批高素质,专业化的管理 生产 销售人员,与多家大中型企业有着广泛的合作关系广州雅创贸易有限公司专业从事精细化工产品的批发贸易,专为各涂料生产企业、化妆品生产企业、清洗生产等企业提供优良的产品