

可发样品吉业升牌羟基硅油结构控制剂63148-62-9

产品名称	可发样品吉业升牌羟基硅油结构控制剂63148-62-9
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	4.60/千克
规格参数	品牌:吉业升牌 发货地:武汉 主推产品:氨基锂、九水硫化钠、五氧化二钒、苄基硼酸
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街
联系电话	13545242311

产品详情

羟基硅油

一、特点和性质：本品是羟基封端二甲基硅氧烷，为油状无色或淡黄色液体，采用科学的方法合成，除具有甲基硅油的优良性能外，尚有活泼羟基所带来的特殊性能。

二、主要技术指标：

外观：无色

粘度25℃：24~25

羟基含量：8

折光率：1.400~1.410

三.用途：本品根据羟基含量高低和粘度不同，可分别用于不同的行业。

1、中高粘度的制品用作纸张防粘剂的基胶,固化膜具有良好的防粘效果。如标签底纸、沥青包装纸、封箱纸带底纸、装潢纸底纸等的处理。

2、用于电力电器行业，作为绝缘漆的主要成分或作绝缘子的一个组份。

3、用作缩合型室温硫化硅橡胶的基胶及稀释料，比如密封胶和模具胶的基料。

4、代替二甲基硅油用，且易乳化。

5、小分子羟基硅油（25～30CP，羟基含量8%左右）是硅橡胶的优良结构控制剂，用其代替二苯基二羟基硅烷不仅简化了硅橡胶的加工工艺，提高了加工性能（省去热处理），还增加了制品的透明度，改善了劳动条件。

6、其它未尽和有待开发的应用。

四.用法用量：一般配合固化剂使用以达到交联固化，用于防粘纸时，还须借助偶联剂进行固定，一般固化剂用量占基胶的3～5%，偶联剂占基胶的0.5～1%，大多情况用溶剂先将基胶稀释10倍后再加入固化剂和偶联剂搅拌均匀后涂布于基材表面，常温或加热固化。常温需30分钟以上，加热120～150oC需30秒。用于密封胶和模具胶基胶不需借助溶剂。加入固化剂后搅匀(单组份和双组份使用固化剂不一样)，脱泡后30～120分钟即可固化。

五.注意事项：不可与酸碱物质、烷氧基硅烷和高温下的水蒸汽混合，否则有固化和粘度变化的倾向。

六.包装与贮运：

1、本品应密闭贮存于洁净塑料桶中，不得与强酸、强碱类物质接触；

2、室温贮存于通风阴凉处；

3、按无毒非危险品贮运。

包装：125公斤/桶

羟基硅油湖北武汉哪里有卖 羟基硅油现货供应 羟基硅油厂价直销 羟基硅油价格低 羟基硅油质量好

羟基硅油现货 羟基硅油生产厂家 羟基硅油哪里好 湖北羟基硅油，江苏羟基硅油，河南羟基硅油，河北羟基硅油，山东羟基硅油，山西羟基硅油，羟基硅油是什么 羟基硅油用途