

船舶涂料佰丽安氯化橡胶防锈漆

产品名称	船舶涂料佰丽安氯化橡胶防锈漆
公司名称	济宁市通和信息科技有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:佰丽安 型号:氯化橡胶防锈漆 规格:20kg/桶
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城B座七层15号房
联系电话	15063787017

产品详情

厂家直销各种油漆涂料

生产批发厂家，长期与山东大学化工学院，山东科技大学涂料研究院等科研院校合作，可来厂实地考察

氯化橡胶防锈漆

组成 由氯化橡胶、防锈颜料、增塑剂和助剂、溶剂等组成的防锈漆。

主要特征 1、水蒸气和氧气对漆膜的渗透率低，具有优异的耐水性和良好的防腐蚀性。

2、干性快，比油漆的干性快数倍

3、具有优异的低温施工性能，可在 20 ~50 环境中施工。

4、漆膜对钢铁有良好的防腐蚀性

5、漆膜层与层之间互溶为一体，有优异的层间附着力。在氯化橡胶旧漆膜上重新维修涂装时，不必除掉牢固的旧漆膜，维修方便。

1、漆膜不皂化，与阴极保护有很好的配套性2、具有良好的耐久性

用途 该漆适用于船底防锈、船舶水线及甲板部位、海上建筑钢铁结构及其钢铁结构的防腐蚀。

颜色 银白、铁红、棕灰、灰。

基本参数 密度 约1.09g/cm³ 干膜厚度40 μm 湿膜厚度143 μm 理论用量227g/m² 闪点 31

干燥时间 底材温度 5 表干 4h 实干 24h 20 表干 2h 实干 12h 30 表干 0.5h

实干 8h

复涂间隔时间 底材温度 5 最短 12h 最长 不限制 20 最短 8h 最长 不限制 30 最短 6h 最长 不限制

建议涂装道数2~3道，干膜厚度80~120 μm

间道配套用漆 环氧富锌底漆或环氧铁红底漆、无机锌底漆
或直接涂装在符合除锈质量要求的钢铁表面上

后道配套用漆 氯化橡胶防锈及各色氯化橡胶面漆。

表面处理 有氧化皮钢材：喷砂处理至Sa2.5级

底材温度 1、无氧化皮钢材：以弹性砂片打磨至St3级

2、涂有车间底漆的钢材：漆膜损伤及修蚀处二次除锈，以弹性砂轮片打磨至St3级

3、焊接、火焰切割和火工校正烧损部位：以弹性砂轮片打磨至St3级

底材温度须高于露点以上3

涂装方法 天气喷涂 稀释剂 稀释剂 稀释量 0.5% 以油漆重量计 喷嘴口径 0.4~0.5mm
喷出压力 15~20Mpa 约150~200kg/cm²

空气喷涂 稀释剂 稀释剂 稀释量 0.10% 以油漆重量计 喷嘴口径 2.0~2.5mm 喷出压力
0.3~0.4 Mpa 约3~4kg/cm²

滚涂/刷涂 涂装一道不能达到推荐的干膜厚度 稀释剂 稀释剂 稀释量 0.3% 以油漆重量计

清洗剂 稀释剂 通风量 1kg油漆或稀释剂 油漆 a.达到爆炸极限下限 LEL 的10% 112m³
b.达到安全卫生标准 TLV 980 m³

稀释剂 a.达到LEL的10% 207 m³ b.达到TLV 100000 m³

包 装 18.5L桶装20kg

储藏期限 12个月