

EPDM彩色颗粒塑胶地面

产品名称	EPDM彩色颗粒塑胶地面
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:13mm新国标EPDM塑胶跑道 EPDM塑胶跑道:EPDM塑胶价格包工包料多少钱 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于施工工艺要求

1、EPDM彩色颗粒塑胶地面表面预处理：在符合要求的基础上，要先清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂：胶水按3-4：1的比例搅匀)，增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。

2、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工前必须做小样试验注意以下问题

1)材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。

2)24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。

EPDM彩色颗粒塑胶地面

3、工前的准备工作(手工)：材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、电烫子，搅拌机等)、辅料及催化剂准备。

4、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工(手工)：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用电烫子加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

5、场地厚度要求为黑颗粒7mm，EPDM彩色颗粒厚度为3mm。

6、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工注意事项(手工)

1)最佳施工温度15-35℃，温度过高或过低，影响施工。

2)使用的摊铺工具(俗称镬刀或推刀)。

3)混料搅拌一定要充分均匀。

4)每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。

5)修边时一定要整齐。

6)一定要严格按照比例进行配料。底胶垫层橡胶颗粒：胶水=8：1;催化剂一般不需要加，如环境温度低于10℃时，可适当加入5-10%。

7)EPDM彩色颗粒塑胶场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。