

Interzinc42环氧锌粉底漆（国际牌）

产品名称	Interzinc42环氧锌粉底漆（国际牌）
公司名称	武汉市普立森涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国际 型号:42 颜色:各色
公司地址	武汉市黄陂区祁家湾榆林路80号
联系电话	0510-88554166 18051597785

产品详情

产品概述

可作为安全标记漆用于钻井机械设备及平台、航向浮标、工作船和救生船的选择区域。

用于新造船、维修和保养或在航保养。

预期用途

HXA019-荧光红, HXA026-荧光黄, HXA027-荧光橙

54% ± 2% (ISO 3233:1998)

50 微米干膜厚 (93 微米湿膜厚)

在 50 微米干膜厚时理论涂布率为 10.80 米²/公升，允许适当的损耗系数

刷涂, 传统型喷涂, 辊涂

产品信息

体积固体份

标准膜厚

理论涂布率

施工方法

乙组份 (固化剂)

不适用

混合比例

不适用

闪点

单组份 33 ° C

复涂数据 - 见“限定”一节 底材温度

颜色

干燥资料 5 ° C 10 ° C 25 ° C 35 ° C

表干 [ISO 9117/3:2010] 18 小时 14 小时 6 小时 5 小时

硬干 [ISO 9117-1:2009] 72 小时 60 小时 24 小时 24 小时

复涂下列产品时

5 ° C 10 ° C 25 ° C 35 ° C

最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大

Interlac 648 72 小时 不限 60 小时 不限 24 小时 不限 24 小时 不限

法定数据 挥发性有机化合物

挥发性有机化合物值是典型值，仅提供用来作为参考。它们可能会随着诸如颜色和常规制造误差之类因素的改变

而发生变化。

370 克/公升 计算值

Interlac 648