

喇叭T铁和磁铁粘接AB胶青红胶粘涂利1208

产品名称	喇叭T铁和磁铁粘接AB胶青红胶粘涂利1208
公司名称	东莞市进源新材料有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	品牌:粘涂利 型号:1208 比例:1:1
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永兴街6号一楼
联系电话	0769-83660289 18122866859

产品详情

一、产品用途：

1. 适用于喇叭组件T铁与磁铁部位接着。
2. 适用于喇叭组件磁铁与华司部位接着。

二、产品特性：

1. 常温下可速硬化，硬化时体积亦不收缩，在生产上、设计上可作合理化的计算。
2. 二液并非混合可以接着，主剂、硬化剂分别涂布于两片不同被着体上，当两片被着体贴合即可接着，也可以两液混合使用，接着作业简单。
3. 具有对抗引张、剥离、冲击力等均衡良好的接着性能。

三、产品性状：

品名	1208A	1208B
主成份	变性压克力树脂	变性压克力树脂

外观	淡红色粘稠液体	淡青色粘稠液体
粘度 (25)	2200 ± 500 CPS	2200 ± 500 CPS
比重 (25)	1.02 ± 0.02	1.02 ± 0.02
固成份	100%	100%
反应时间 (分/25)	4-5	4-5
初期固化时间 (分/25)	6-7	6-7
耐温度	180	180
软化点	200	200

四、使用方法

1. 于自动胶枪出口处、加上螺旋片混合性良好。
2. A剂和B剂一经混合即产生硬化作用，帮使用时要注意A剂与B剂之容器外盖不可交替使用。
3. A剂和B剂大量混合时，会产生危险性高热，A剂和B剂必须分开保存。
4. 使用时请用洁净的棒子搅拌均匀。

五、注意事项：

- 1.请在通风良好的场所进行操作。
- 2.皮肤被附着时，速胜肥皂水洗净。
- 3.使用场所、保管场所请注意防火。
- 4.使用完毕后盖妥密封，避免日光直射。

六、储存条件

保存期为25 六个月并储存于通风阴凉处.

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。