克林格KLINGERsil C-4400无石棉板

产品名称	克林格KLINGERsil C-4400无石棉板
公司名称	上海珺乐瑾机电科技有限公司
价格	2000.00/张
规格参数	品牌:KLINGER 型号:c-4400 产地:澳大利亚
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼1021室
联系电话	021-54302272 15000825752

产品详情

C4400无石棉垫片，C4400销售热线，C4400价格，C4400现货

KLINGERsil C4400

一种具有优异耐热性能的非石棉材料。卓越的耐热性能和高负载以保证其可靠性，持续的高扭矩和优异的密封性能。适用于水、气体、碳氢化合物、碱和中强酸。

3XA 双面防粘接涂层保持垫片和法兰分离，减少安装和维修时间间
在安装和检修时无须使用润滑油脂和密封剂。

通过认证

气体输送 - DVGW No. 88.01e052 (德国气、水协会)

饮用水 - WRC (英国水务局)

氧气认证 (100bar/80 ° C) - BAM (德国联邦实验和研究院)

船务认证 - Lloyds (德国)

饮用水 - KTW (德国)

符合 BS7531 Grade Y 标准

技术参数

请注意以下图表所示仅作为指导，该参数引用时要根据垫片的厚度和具体操作条件。本参数参考厚度 2.0 mm，所有操作我温度和压力根据接触的化学介质而定。请查阅 KLINGER
公司的相关化学介质适用表或使用 KLINGERexpert 计算机设计软件。

最高操作温度 400 ° C

最高操作压力 100 bar

压缩率 ASTM F36A 11 %

回弹率 ASTM F36A (min) 55 %

KLINGER 热压实验 25 MPa 300 ° C

厚度减少 23 ° C 10 %

厚度减少 300 ° C 22 %

拉伸强度ASTM F152 15 MPa

气体泄露 DIN 3535/6 0.2 ml/min

压力松弛 BS7531 23 MPa

压力松弛 DIN 52913 (16h, 300 ° C) 25 MPa

重量增加 ASTM F146

ASTM 油 No. 3 (5h/150 ° C) 3 %

ASTM 燃料油 B (5h/23 ° C) 5 %

厚度增加 ?ASTM F146

ASTM 油 No. 1 (5h/150 ° C) 0 - 5 %

ASTM 油 No. 3 (5h/150 ° C) 0 - 5 %

ASTM 燃料油 A (5h/23 ° C) 0 - 5 %

ASTM 燃料油l B (5h/23 ° C) 0 - 5 %

密度 1.6 g/cm3

注:检测标准系采用通用的非石棉垫片检测标准。

KLINGER PT 图

注意： KLINGER PT 图仅提供设计指导 – 没有压力/温度限制，具体参考 KLINGER expert
垫片设计软件。

在化学介质适用的情况下，可以确认满足你的使用条件。

在化学介质适用的情况下，正常满足你的使用条件除非在蒸汽中应用，你需要得到KLINGER的确认。

所有使用条件均需要得到KLINGER