销售KLINGERsil C4430非石棉板

产品名称	销售KLINGERsil C4430非石棉板
公司名称	上海珺乐瑾机电科技有限公司
价格	2000.00/张
规格参数	品牌:KLINGER 型号:c-4430 产地:澳大利亚
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼1021室
联系电话	021-54302272 15000825752

产品详情

KLINGERsil C4430，C-4430非石棉板，C4430报价

KLINGERsil C4430

代表压缩人造纤维达到的新标准。 第一个达到 CAF (压缩石棉纤维)等级
的非石棉垫片。优异的质量，出色的化学介质耐用性能，适合于化工、气体、水、油、燃料等等。3XA
双面防粘接涂层保持垫片和法兰分离，减少安装和维修时间间
在安装和检修时无须使用润滑油脂和密封剂。

通过认证：

易燃气体输送 - AGA No. 208 (澳洲气体协会)

气体输送- DVGW No. 92.01e052 (德国气、水协会)

饮用水 – 澳洲标准 AS4020 & WRC (英国水务局)

氧气认证 (100bar/85 ° C) - BAM (德国联邦实验和研究院)

食物残留 - LNE (法国国家实验室)

防火认证 - BS5146

船级认证 - Lloyds (德国)

饮用水 - KTW (德国)

满足 BS7531 Grade X

技术参数

请注意以下图表所示仅作为指导，该参数引用时要根据垫片的厚度和具体操作条件。本参数参考厚度 2.0 mm，所有操作我温度和压力根据接触的化学介质而定。请查阅 KLINGER
公司的相关化学介质适用表或使用 KLINGERexpert 计算机设计软件。

最高操作温度 430 ° C

最高操作压力 100 bar

压缩率 ASTM F36A 8 %

回弹率 ASTM F36A (min) 50 %

KLINGER 热压实验 MPa 300 ° C

厚度减少 23 ° C 8 %

厚度减少 300 ° C 11 %

拉抻应力 ASTM F152 across grain 17 MPa

气体泄露 DIN 3535/6 1.0 ml/min

应力松弛 BS7531 31 MPa

应力松弛 DIN 52913 (16h, 300 ° C) 35 MPa

重量增加 ASTM F146

ASTM 油 No. 3 (5h/150 ° C) 3 %

ASTM 燃料油 B (5h/23 ° C) 5 %

厚度增加 ASTM F146

ASTM 油 No. 1 (5h/150 ° C) 0 - 5 %

ASTM 油 No. 3 (5h/150 ° C) 0 - 5 %

ASTM 燃料 A (5h/23 ° C) 0 - 5 %

ASTM 燃料 B (5h/23 ° C) 0 - 5 %

密度 1.7 g/cm3

注: 采用全球通用的非石棉材料测试方法。